



ARDEX E 25

Priedas grindų mišiniams

- Skysta sintetinės dervos dispersija
- Padidina elastingumą, paviršiaus kietumą ir atsparumą nusidėvėjimui
- Be tirpiklių



Paskirtis:

Skystas, rožinės spalvos sintetinės dervos dispersijos priedas į ARDEX savaimę išsilyginančius mišinius, skiedinius ir glaistus.

Padidina elastingumą ir atsparumą nusidėvėjimui.

Padidina paviršiaus kietumą.

ARDEX E 25 negalima naudoti su ARDEX K 5 momentiniu glaistu, ARDEX A 55 ir ARDEX K 80 savaimę išsilyginančiais mišiniais.

Skirta naudoti patalpų viduje.

Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Naudojimas:

Į švarų indą su švairiu, šaltu vandeniu pripilama ARDEX E 25 toliau nurodytais santykiais. Gerai sumaišoma.

Į gautą skystį intensyviai maišant pilami milteliai, kol susidaro vienalytis skiedinys be gumulų.

Maišymo santykiai:

		vanduo	ARDEX E 25
ARDEX K 15	25 kg	5,25 l	2,00 kg
ARDEX A 30	12,5 kg	3,50 l	1,00 kg
ARDEX A 31	12,5 kg	3,40 l	1,00 kg
ARDEX A 45	25 kg	4,75 l	1,75 kg
PANDOMO K 1	25 kg	4,50 l	1,00 kg
PANDOMO K 3	25 kg	4,50 l	1,00 kg

Laikymas:


apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

Pakuotė:

10 kg indai

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis
Kokybės kontrolės / Aplinkos apsau-
gos valdymo sistemomis
pagal DIN EN ISO 9001/14001



Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra neprikaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.