



ARDEX E 100

Akrilato priedas

- Betono glaistams ir cemento skiediniams
- Padidina stiprumą, elastingumą, sukibimą ir atsparumą nusidėvėjimui
- Sumažina trūkių susidarymo riziką ir nusidėvėjimą
- Pagerina apsaugą nuo korozijos
- Atsparus šarmams, be tirpiklių



Paskirtis:

Vidaus ir išorės darbams. Priedas skiediniams iš:

- greitai kietėjančio cemento 32.5 R-SF,
- standartinio cemento.

ARDEX betono glaistams ir remontiniams mišiniams:

- ARDEX A 46 remontiniui mišiniui,
- ARDEX B 10 smulkiam betono glaistui,
- ARDEX B 12 betono glaistui,
- ARDEX B 14 betono remontiniam skiediniui,
- ARDEX F 11 fasadų glaistui.

Padidina atsparumą nusidėvėjimui, elastingumą, stiprumą ir sukibimą. Papildoma apsauga nuo korozijos.

Geresnės mišinių darbinės savybės ir plastiškumas, nekeičiant maišymui naudojamo vandens kiekio.

Ilgamžiams betono, tinko, cemento sluoksnių ir betoninių elementų remonto darbams (pvz. įvairių pažeidimų remontui, kampų formavimui, nusidėvėjusių, ilgai naudotų betoninių paviršių atnaujinimui).

Smėlio-cemento grindų sluoksnio fiksavimui prie esamo pagrindo.

Įgalina naudoti plonesnius smėlio-cemento grindų sluoksnius.

Pagerina sukibimą, kai į skiedinį fiksuojamos plytelės ar natūralaus akmens plokštės.

Po 28 parų ARDEX E 100 sukibimo stiprumas su glotniu betoniniu paviršiumi yra didesnis negu 2,5 N/mm².

Apibūdinimas:

Akrilato dispersija su specialiaisiais priedais.

Naudojimas:

Naudokite švarų indą.

Atskieskite ARDEX E 100 su vandeniu pagal žemiau lentelėje pateiktą santykį ir naudokite kaip maišymo skystį išvardintiems skiediniams, betono glaistams ar sukibimo suspensijos gamybai.

Atkreipkite dėmesį, kad fiksuojant smėlio-cemento grindis prie pagrindo, sukibimo suspensiją reikia gerai įtrinti į esamą betoninį/smėlio-cemento pagrindą. Grindų sluoksnis liejamas ant vis dar drėgnos suspensijos.

Galima naudoti patalpų viduje ir išorėje, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu + 5° C.

Pakuotė: indai po 1,75 kg

Laikymas: apie 12 mėn., originalioje pakuotėje.
Saugoti nuo šalčio.

ARDEX E 100

Akrilato priedas

MAIŠYMAS SU ARDEX E 100

Gaminy	Maišymo santykis*				Stipris po 28 parų su (be) ARDEX E 100	
	Cementas	Smėlis	ARDEX E 100	Vanduo	Lenkimui N/mm ²	Gniuždymui N/mm ²
Sukibimo suspensija, smulkiagrūdė	25 kg	25 kg, frakcija 0 - 2 mm	6,75 l	6,75 l		
Sukibimo suspensija, rupi	25 kg	25 kg, frakcija 0 - 8 mm	6,0 l	6,0 l		
Skiedinys iki 15 mm storio	25 kg	75 kg, frakcija 0 - 2 mm	5,0 l	10,0 l	10 (6)	33 (27)
Skiedinys iki 30 mm storio	25 kg	75 kg, frakcija 0 - 4 mm	3,25 l	9,75 l	10 (5)	31 (24)
Skiedinys virš 30 mm storio	25 kg	100 kg frakcija 0 - 8 mm	4,25 l	12,0 l	9 (5)	34 (22)
ARDEX B 10	25 kg	žr. produkto aprašymą	2,50 l	7,0 l	11 (6)	22 (15)
ARDEX B 12	20 kg	žr. produkto aprašymą	1,80 l	5,40 l	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14	20 kg	žr. produkto aprašymą	1,40 l	4,2 l	12 (7)	31 (20)
ARDEX F 11	12,5 kg	žr. produkto aprašymą	1,15 l	3,4 l	10 (4)	22 (14)
ARDEX A 46	12,5 kg	su smėliu nemaišomas	0,9 l	2,75 l	11 (6)	35 (20)

*ARDEX E 100 sumaišomas su vandeniu švariame inde. Sausi milteliai sumaišomas su smėliu, gautas mišinys pilamas į skystį ir intensyviai maišoma.

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra neprikaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.