

IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS KAIP GALUTINĖ DANGA | LAKUOTAS

ARDEX K 40 išlyginamasis mišinys / ARDEX K 70 NEW išlyginamasis mišinys / ARDEX K 80 išlyginamasis mišinys | LOBA FactoryBase ir LOBA 2K FactoryStyle

BENDROSIOS PASTABOS

Paviršiaus danga prailgina išlyginamojo mišinio naudojimo laiką ir pagerina šias eksploatacines charakteristikas:

- Apsauga nuo purvo, dulkių ir skysčių.
- Cheminis atsparumas.
- Lengvas valymas ir priežiūra.

Sukuriamas paviršius, panašus į lakuoto parketo paviršių.

Paviršiaus danga negali pagerinti išlyginamojo mišinio techninių savybių.

Naudojimo diapazonas

Dėl ypatingų cemento pagrindo išlyginamųjų mišinių paviršiaus savybių yra patvirtintos šios apkrovos ir naudojimo sritys:

Privataus būsto zonos	Komercinės zonos
ARDEX K 40 / ARDEX K 70 NEW / ARDEX K 80	ARDEX K 80
<ul style="list-style-type: none"> • Svetainės • Miegamieji • Rūšiai • Pomėgių kambariai 	<ul style="list-style-type: none"> • Parduotuvės • Meno galerijos • Muziejai • Vaikų darželiai

Pasikonsultavus su LOBA techniniu skyriumi, galimos ir kitos naudojimo sritys (pvz., automobilių salonai ir prekybos centrai).

Mechaninis atsparumas:

- Atsparus lengvoms abrazyvinėms ar riedėjimo apkrovoms.

Skysčiai:

- Tiek lakuota, tiek alyvuota sistemos struktūra yra laidi.
- Skysčius reikia nedelsiant nuvalyti, nes dėl ilgalaikio poveikio gali pakisti spalva.
- Skysčiai gali netrukdomai prasiskverbti į išlyginamąjį mišinį, jei bus pažeista plėvelė (ibrėžimai, skylės, įpjovimai ir pan.).
- Priklausomai nuo išlyginamojo mišinio spalvos, nešvarumai tampa labiau matomi, pvz. tamsi kavos dėmė ant šviesaus išlyginamojo mišinio.

Išvaizda:

Naudojant cemento pagrindo mišinį, negalima atmesti nedidelių regimų pažeidimų, pvz., spalvų skirtumų ar smulkių plauko įtrūkimų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS - IŠLYGINAMASIS MIŠINYS

1 žingsnis – pagrindo paruošimas:

- Tinkamai paruoštas mineralinis grindų pagrindas turi būti pakankamai stabilus, atlaikantis apkrovą, be trūkių, teršalų ir laisvųjų dalelių.
- Naudojimas ant pagrindų, kuriose yra likutinės drėgmės ir akseleratorių padidina trūkių atsiradimo riziką, kai pagrindas vėliau deformuojasi.
- Nuo pagrindo turi būti pašalinti senų glaistų ir klijų likučiai, užpildyti didesni nelygumai, skylės ir pan.
- Priklausomai nuo pagrindo, parenkami gruntai ir pagrindo paruošimo produktai.

IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS KAIP GALUTINĖ DANGA | LAKUOTAS

ARDEX K 40 išlyginamasis mišinys / ARDEX K 70 NEW išlyginamasis mišinys / ARDEX K 80 išlyginamasis mišinys | LOBA FactoryBase ir LOBA 2K FactoryStyle

Tolimesni darbai vykdomi ant paruošto pagrindo:

2 žingsnis – Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas:

- Gruntuojama su ARDEX PU 30, išeiga 100 -150 g/m², džiušta apie 60 min.
- Po to, ARDEX P4 READY gruntas, išeiga apie 100 -150 g/m², džiuavimo laikas apie 30 - 60 min.
- Jeigu nėra, įrengiama perimetro juosta ARDEX TP-50.
- Liejama tik sekantis sluoksnis ARDEX K 40 3-5 mm/ARDEX K 70 NEW 3-8 mm/ARDEX K 80 5-8 mm. Jeigu reikalingas storesnis sluoksnis, prieš įrengiant sistemą, pagrindas turi būti išlygintas.
- Džiūavimo laikas prieš įrengiant LOBA FactoryBase ir LOBA 2K FactoryStyle yra mažiausiai 24 val.

Naudojimo patarimai

- Mišinio maišymui audokite tinkamą maišytuvą ir šaltą vandenį.
- Atskiriems maišymams naudokite tą patį vandens kiekį ir jo neviršykite.
- Laikykitės klimato sąlygų:
- Patalpos temperatūra nuo +18 °C iki +25 °C.
- Pagrindo temperatūra nuo +15 °C iki +25 °C
- Santykinė oro drėgmė nuo 45 % iki 75 %.
- Prieš pradėdami dirbti, išjunkite grindų šildymą.
- Maišymui reikia 2 žmonių; didesniems plotams (nuo 200 m² rekomenduojama naudoti maišymo ir transportavimo siurblius pvz., m-tec duo mix, PFT G4 ar PFT Ritmo XL. Be to, rekomenduojama naudoti remikserį.
- Mišinys paskirstomas specialia mentele.
- Negalima papildomai drėkinti paviršiaus ("dekoratyviniai debesys") ir pigmentuoti mišinio.
- Reikia atkartoti ir įrengti pagrindo deformacines siūles.
- Džiūavimo metu, venkite skersvėjų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS | PAVIRŠIAUS DANGA

Reikalavimai dangos įrengimui

- Nešlifaukite išdžiuvusio grindų išlyginamojo mišinio. Esami pakilimai turi būti nugramdyti.
- Ant grindų neturi būti alyvos, riebalų, vaško, silikono ir dulkių.
- Patalpos temperatūra nuo +15 °C iki +25 °C.
- Grindų temperatūra nuo +15 °C iki +22 °C.
- Santykinė oro drėgmė nuo 40 % iki 75 %.
- Medžiagos temperatūra nuo +18 °C iki +25°C.
- Ribota ventilacija.

3 žingsnis – Paviršiaus dangos įrengimas (lakavimas):

- Tolygiai užtepkite vieną FactoryBase sluoksnį su mikropluošto voleliu 100-120. Išeiga 100 -120 g/m².
 - Džiūvimas - mažiausiai 3 val. tolimesni darbai galimi, kai paviršius atrodys vienodai sausas, daugiausiai po 24 val.
 - Jokio tarpinio šlifavimo po gruntuavimo.
 - Tolygiai užtepkite vieną FactoryStyle sluoksnį su mikropluošto voleliu 100-120. Išeiga 100 -120 g/m².
- Garantija suteikiama tik paviršiaus apdorojimui naudojant aukščiausio paminėtus produktus. Garantija negalioja, jei naudojamos kitos medžiagos.

Džiūvimas

- Atsargiai galima vaikščioti po 4 - 6 valandų.
- Nedidelė apkrova po 24 val.
- Pilna apkrova, pirminė priežiūra ir uždengimas po 5 dienų.
- Ankstesnis uždengimas galimas su LOBATool Cover 400.

IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS KAIP GALUTINĖ DANGA | LAKUOTAS

ARDEX K 40 išlyginamasis mišinys / ARDEX K 70 NEW išlyginamasis mišinys / ARDEX K 80 išlyginamasis mišinys | LOBA FactoryBase ir LOBA 2K FactoryStyle

Priežiūra

Priežiūra, matinio paviršiaus palaikymui			
Priemonės	Produktas	Valymo ir priežiūros įranga	Intervalas
Pirminė priežiūra naudojant CareCleaner	LOBACARE CareCleaner (1:10)	LOBAHOME šluostė	Prieš pirmąjį naudojimą ir po kiekvieno giluminio valymo
Kasdieninis valymas 50 - 100 ml Cleaner į 10 l vandens	LOBACARE Cleaner	Valymas drėgna šluoste, LOBAHOME šluoste arba LOBAHOME SprayMop	Kiekvieną darbo dieną
Greita priežiūra 50 ml CareCleaner į 10 l vandens	LOBACARE CareCleaner (1:200)	Valymas drėgna šluoste, LOBAHOME šluoste arba LOBAHOME SprayMop	Pakaitomis su kasdieniu valymu
Periodinė priežiūra	LOBACARE CareCleaner (1:10)	LOBATOOL šluostė	4 - 6 kartus metuose
Giluminis valymas. Skiedžiamas su vandeniu 1:4	LOBACARE CareRemover	Užtepti skyriais su LOBAHOME šluoste, apdoroti vieno disko mašina LOBASAND SpecialPad žalia, tada surinkti valymo skystį ir neutralizuoti paviršių švari vandeniu	Kas 12 mėnesių. Pakankamai išdžiūvus, reikia apdoroti su LOBA-CARE CareCleaner (1:10)

Priežiūra blizgesio padidinimui			
Priemonės	Produktas	Valymo ir priežiūros įranga	Intervalas
Pirminė priežiūra naudojant FloorCleaner	LOBACARE FloorCare anti-slip	LOBATOOL aplikatorius	Prieš pirmąjį naudojimą ir po kiekvieno giluminio valymo
Kasdieninis valymas 50 - 100 ml Cleaner į 10 l vandens	LOBACARE Cleaner	Valymas drėgna šluoste, LOBAHOME šluoste	Kiekvieną darbo dieną
Periodinė priežiūra	LOBACARE FloorCare anti-slip	LOBATOOL aplikatorius	4 - 6 kartus metuose
Giluminis valymas. Skiedžiamas su vandeniu 1:4	LOBACARE CareRemover	Užtepti skyriais su LOBAHOME šluoste, apdoroti vieno disko mašina LOBASAND SpecialPad žalia, tada surinkti valymo skystį ir neutralizuoti paviršių švari vandeniu	Kas 12 mėnesių. Pakankamai išdžiūvus, reikia apdoroti su LOBA-CARE FloorCare anti-slip

Visi aukščiau nurodyti intervalai yra orientaciniai ir tiesiogiai susiję su kasdienne apkrova vietoje.

IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS KAIP GALUTINĖ DANGA | LAKUOTAS

**ARDEX K 40 išlyginamasis mišinys / ARDEX K 70 NEW išlyginamasis mišinys / ARDEX K 80 išlyginamasis mišinys | LOBA
FactoryBase ir LOBA 2K FactoryStyle**

Dėmesio

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio. Naudotų medžiagų įvairovė ir skirtingos statybvietės sąlygos, kurių mes tiesiogiai nekontroliuojame, neleidžia mums priimti bet kokių pretenzijų, kylančių iš šios informacijos. Todėl rekomenduojame atlikti pakankamai bandymų. Atkreipkite dėmesį į dangos gamintojų instrukcijas, galiojančius standartus ir techninių duomenų lapus. Mielai jums padėsime techniniais patarimais.

Techninę informaciją apie aptariamus gaminius rasite www.loba.de arba www.ardex.lt.

Ši 2024-09-19 steigimo rekomendacija pakeičia visas ankstesnes versijas.