



ARDEX A 828 LEMON

Gipsinis glaistas su citrinų kvapu

- Tolygiai kietėja bet kokio storio sluoksnyje
- Nesuslūgsta
- Netrūkinėja
- Gerai užpildo
- Sukietėja per maždaug 45 min.

Paskirtis:

Patalpų vidui, sienoms ir luboms.

- mūro,
- betono,
- akytojo betono,
- cementinio, kalkinio ar gipsinio tinko tinko,
- izoliacinių, gipso kartono ir kitų statybinių plokščių,
sienų ir lubų paviršių lyginimui ir glaistymui plonais ar storais
sluoksniais prieš dažymą, tapetų klijavimą ar kitas dangas.
Didelių nelygumų, trūkių, ermių užpildymui sienose ir lubose.
Gipso kartono ir kitų statybinių plokščių siūlėms. Betono elementų
siūlėms lubose.
Glaistymo kampų, elektros lizdų, gipso elementų ir kitų panašių
elementų tvirtinimui.
Q 1 - Q 4 paviršių paruošimo lygiams ant gipso kartono ir gipso
pluošto plokščių, pagal Vokietijos ir Europos gipso plokščių ga-
mintojų asociacijos biuletenį Nr. 2.

Apibūdinimas:

Baltos spalvos milteliai gipso ir sintetinių medžiagų pagrindu.

Milteliaus sumaišius su vandeniu gaunamas elastingas, pastos
tirštumo skiedinys, kuris sukietėjės tvirtai sukimba su sienų bei
lubų paviršiais. Vienodai gerai sukimba su mūru, betonu, akytu
betonu, kalkiu, gipso ar cemento tinku ir statybinėmis plokštėmis.
ARDEX A 828 gerai užpilda, nesukrenta ir kietėdamas netrūkinėja.
Vienu darbo etapu galima lengvai ir tolygiai užtepti keleto centime-
trų storio sluoksnį.

ARDEX A 828 sluoksnis „kvėpuoja“ ir yra optimalus paviršius
dažymui, tapetų klijavimui ar kitoms dangoms.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti neslidus, sausas, tvirtas, be dulkių, laisvujų dal-
elių, nešvarumų ir sukilimui trukdančių medžiagų. Tapetus, nesi-
laikančius ar nesusirūsusius dengiamuosius sluoksnius ir nesuki-
busj tinką reikia pašalinti.

Prieš atliekant glaistymo darbus būtina nuo pagrindų, padengtų
lakų ar sintetiniu sluoksniu, nuvalyti vašką, alyvą ir riebalus.



Pagrindas	Be grunto	Gruntuojama
Akytasis betonas	•	
Betonas		ARDEX P 51
Plytų mūras	•	
Gipso plokštės	•	
Kalkakmenis	•	
Gipsiniai glaistai	•	
Gipso kartonas ir gipso plaušo plokštės	•	
Cemento plaušo plokštės	•	
OSB plokštės DIN EN 300		ARDEX P 82
Medžio dr. plokštės P4 - P7		ARDEX P 51 ARDEX P 82
Plyteliių danga		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Natūralus akmuo		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Akriliniai ir alkidiniai dažai		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Plaunami dispersiniai dažai		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Latekso dažai		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Mineraliniai tinkai	•	
Kalkių cemento tinkai (MG 2)	•	
Cementiniai tinkai (MG 3)	•	
Gipsiniai tinkai (MG 4)	•	
Sintetinės dervos tinkai		ARDEX P 4 ARDEX P 82

ARDEX A 828 LEMON

Gipsinis glaistas su citrinų kvapu

Naudojimas:

Į švarų maišymo indą įpilti švaraus vandens ir stipriai maišant pridėti tokį kiekį miltelių, kad susidarytų elastingas skiedinys be gumulų.

12,5 kg ARDEX A 828 miltelių sumaišyti reikia apie 6,5 l vandens.

Užmaišius reikia palaukti 1-3 min., po to dar kartą permaišyti. Pasitos tirštumo skiedinį reikia sunaudoti per maždaug 30 minučių. Skiedinys gerai užpildo, tolygai kietėja, nesukrenta į siūles, skyles, įtrūkimus ar tarpus. Paviršius išlieka be įtrūkimų.

Kai reikalingas ypatingai glotnus ir lygus paviršius, iš karto po to, kai skiedinys sukietėja, galimas pakartotinis glaistymas.

Tik ką sukietėjusį paviršių taip pat galima tolygai sudrékinti kempine ir per maždaug 15 min. atlikti tolesnį apdirbimą glotninant mentele.

ARDEX A 828 galima naudoti prie ne žemesnės negu +5°C temperatūros.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

Dėmesio:

Vandeniu atsparus glaistymas, pvz. drégnose patalpose ar lauke atliekamas baltos spalvos ARDEX F 11 arba ARDEX F 5.

ARDEX A 828 LEMON:

Sumaišytas su vandeniu skleidžia citrinų kvapą. Glaistui išdžiūvus, kvapas pranyksta.

**Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:**

Maišymo santykis: apie 6,5 l vandens : 12,5 kg miltelių
1 tūrio dalis vandens : 2 t.d. miltelių

Miltelių svoris: apie 1 kg/l

Skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l

Išeiga: apie 1 kg miltelių/m²/mm

Kokybės lygiai*	išeiga kg miltelių/m ²
Q 1	0,3
Q 2 ant Q 1	0,1
Q 3 ant Q 2	0,2
Q 4, 1 mm	1,0

*pagal Vokietijos ir Europos gipso plokščių gamintojų asociacijos biuletenį Nr. 2.

Darbo laikas (+20°C) : apie 30 min.

pH vertė: apie 8

Dažymas, kita danga: po išdžiūvimo

Atsparumas gnuždymui: po 28 parų apie 9 N/mm².

Atsparumas lenkimui: po 28 parų apie 4 N/mm².

EMICODE: EC1 PLUS

Nedegi statybinė medžiaga A 1, pagal EN 13501, 1 dalj. Gipskartonio plokščių siūlių glaistas, nenaudojant sutvirtinimo juostų pagal EN 13963:4B.

Pakuotė: Maišai po 12½ kg

Laikymas: apie 12 mėn., sausoje patalpoje,
neatidarytoje originalioje pakuotėje

MAL-kode: 00-1 (1993)

PR-nr: 472738

	0432
ARDEX Skandinavia A/S	
Marielundvej 4	
2730 Herlev	
Denmark	
08	
53135	
EN 13963:2005/AC:2006	
ARDEX A 828 LEMON	
Setting tapeless jointing compound	
EN 13963:4B	
Fire class:	A1
Flexural strength:	> 400 N
Release of dangerous substances:	See material safety data sheet

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra neprikaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniaiems bandymais bei praktiniame patirtimi ir yra rekomendaciniu pobūdžiu renkantis gaminių ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes nepriisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.