



AUS GUTEM GRUND

---

# ARDEX RG Cleaner

## Epoksido valiklis

---

Specialus valiklis epoksidines dervos likučių pašalinimui po plytelių siūlių užpildymo

Naujai paklotos plytelių dangos valymui

Labai užterštų dangų valymui prieš tolesnį apdirbimą su ARDEX produktais

Epoksidinės dervos likučių nuvalymui nuo įrankių ir darbo įrangos

---

Gamintojas su  
sertifikuotomis  
kokybės/aplinkos vald.  
sistemomis pagal  
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX SKANDINAVIA A/S  
Tarandės 34 – 110,  
LT-14013, Vilnius  
Tel.: +370 61737324  
ardex@ardex.lt  
www.ardex.lt

# ARDEX RG Cleaner

## Epoksido valiklis

---

### Paskirtis:

Patalpų vidui ir išorei. Sienoms ir grindims.

Specialus valiklis epoksidinės dervos likučių pašalinimui po tarpų tarp plytelių užpildymo. Labai užterštų dangų valymui ir naujai paklotos plytelių dangos valymui.

ARDEX RG Cleaner taip pat ištirpina sunkiai nuvalomus teršalus, pvz., įvairias alyvas, riebalus, polimerų bei vaško sluoksnius ir įvairias emulsijas.

### Pagrindas

ARDEX RG Cleaner naudojamas ant keraminės, akmens masės, stiklo ir porceliano plytelių dangos.

### Medžiagos tipas

Šarminis valymo koncentratas, kurį sudaro biologiškai suyrantys šarmai, aktyvatoriai ir pagalbinės medžiagos.

ARDEX RG Cleaner yra paruoštas naudoti ir gali būti skiedžiamas su vandeniu iki santykio 1:10.

### Savybės

Valymo komponentai atskiria teršalus nuo dangos ir įgalina juos nuplauti vandeniu.

### Naudojimas

#### Epoksidinės dervos likučių pašalinimas

Priklausomai nuo užterštumo lygio, ARDEX RG Cleaner gali būti naudojamas grynas arba atskiestas su vandeniu iki santykio 1:10.

Užteptas ant dangos valiklis paliekamas 10-20 min. Po minėto reakcijos laiko, atitirpę teršalai nuvalomi šluoste arba baltu valymo padu.

Ant labiau užterštų, pridžiūvusių teršalų ploviklis naudojamas grynas arba atskiestas su vandeniu iki santykio 1:3. Tokiu atveju, ploviklio reakcijos su teršalais laikas gali būti pratęstas iki 30 min., neleidžiant jam išdžiūti ant paviršiaus. Tirpalas pašalinamas nuo paviršiaus gumine mentele. Danga 1-2 kartus nuplaunama švariu vandeniu. Darbo palengvinimui galima naudoti šlapio valymo dulkių siurblius arba valymo mašinas.

### Labai užterštų dangų valymas

Pirmiausia pašalinami nesukibę teršalai. Priklausomai nuo užterštumo lygio, ARDEX RG Cleaner gali būti naudojamas grynas arba atskiestas su vandeniu iki santykio 1:10. Tinkamu įrankiu (pvz., kempine, šluoste, šepečiu) užteptas ant dangos valiklis paliekamas 10-20 min. įsigerti.

Neleiskite valikliui išdžiūti ant paviršiaus. Tirpalas pašalinamas nuo paviršiaus gumine mentele. Danga 1-2 kartus nuplaunama švariu vandeniu. Darbo palengvinimui galima naudoti šlapio valymo dulkių siurblius arba valymo mašinas.

### Atkreipkite dėmesį

Negalima naudoti ant natūralaus akmens, poliruoto marmuro, anoduotų, lakuotų ir kitų neatsparių šarmams paviršių. Kilus abejonėms, visada rekomenduojama atlikti bandymus ant nedidelio ploto.

Epoksidinių siūlių užpildų ARDEX RG 12 ir ARDEX WA likučiai, naudojant ARDEX RG Cleaner, turi būti pašalinti kuo anksčiau, bet ne anksčiau negu po 12 val. Kuo ilgiau epoksidinės dervos likučiai paliekami ant paviršiaus, tuo sunkiau juos pašalinti.

### Sauga/atliekų šalinimas

Gali ēsdinti metalus. Gali smarkiai pažeisti odą ir akis. Saugoti nuo vaiku. Dirbant naudoti tinkamus darbo drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugą. Neįkvėpti garų.

PATEKUS ANT ODOS (ir plaukų): nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiplauti vandeniu / dušu.

ĮKVĖPUS: išeiti į šviežią orą, kur patogų kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: keletą minučių švelniai skalauti vandeniu. Nuimti kontaktinius lęšius. Toliau skalauti vandeniu.

Turinį, indą pašalinti pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.

---

## Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės normas:

---

Išėiga

**Rankinis valymas:** apie 100 – 200 ml  
į 10 l vandens

**Valymo mašinos:** apie 300 – 400 ml  
į 10 l vandens

**Tankis:** apie 1,1 g/cm<sup>3</sup>

**pH-vertė:** apie 14 (koncentr.)

**Išvaizda:** skystis, skaidrus, gelsvas

**Tirpumas vandenyje:** pilnai ištirpsta

**Darbinė temp.:** + 15 + 25 °C

**Ženklinimas GHS/CLP:** GHS05 "ėsdinančios  
medžiagos" Frazės: Pavojus

**Ženklinimas pagal GGVSEB/ADR:** Klasė 8, UN  
1719, II, ėsdinanti, šarminė, skysta medž.

**GISCODE:** GG 80

**Pakuotė:** Plastmasės indai po  
1 l neto, 10 vnt.  
pakuotėje

**Laikymas:** vėsiai, saugoti nuo  
šalčio, pradėtas pakuotes  
sandariai uždaryti

**Galiojimas:** apie 24 mėn.,  
originalioje  
uždarytoje  
pakuotėje.

