



Techninių duomenų lapas

## PANDOMO Stone Oil

### Akmens alyva SP-SL

- › alyvos ir vaško pagrindu
- › šilko blizgesio
- › atsparus dilimui
- › atstumia vandenį
- › paryškina spalvą
- › maža išeiga
- › praleidžia vandens garus



#### Paskirtis:

Patalpų vidui.

Spalvotų ir poliruotų PANDOMO Wall, PANDOMO Floor/FloorPlus, Loft ir Studio paviršių apsaugai. Privačioms ir viešosioms patalpoms su vidutine judėjimo ir smūgine apkrova, pvz., parodų salės, vestibuliai, privatus būstas, prekybos patalpos ir pan.

#### Apibūdinimas:

PANDOMO Stone yra pagamintas alyvos ir vaško pagrindu.

Panaudojus ant poliruotų PANDOMO Wall, Floor/Floor Plus, Loft ir Studio pagrindų, gaunamas atsparus nusidėvėjimui ir atstumiantis vandenį paviršius.

#### Naudojimas:

##### ant PANDOMO Wall:

sienu ar lubų paviršių poliravimą galima pradėti po išdžiūvimo, po maždaug 5 val. nuo įrengimo. Poliravimui rekomenduojama naujdoti tinkamą rankinį ekscentrinį šlifukoį (pvz., Rotex, Festo) ir 120 grūdėlio abrazyvinį popierių arba Mirka 180 Abranet ir 4000 Abralon abrazyvinį tinklelį. Impregnuojama ir tuo pačiu paryškina spalva vienu PANDOMO SP-SL alyvos sluoksniu.

Tepama plonai, lengvai suvilgytos kempinės pagalba, ant nedulkėto pagrindo. Naudojant ant sienų, visada tepkite PANDOMO SP-SL nuo apačios į viršų, kad išvengtumėte alyvos dėmių.

Oil sollte an der Wand immer von unten nach oben aufgetragen werden, um Ölflecken zu vermeiden.

Bet koks aliejaus perteklius nedelsiant pašalinamas minkšta, nepūkuota medvilnine šluoste. Įtrinama sukamaisiais judesiais. Stenkitės atkartoti tuos pačius rankos judesius, kuriuos naudojote glaistydami su PANDOMO W1, kad paryškėtų dekoratyviniai efektai ir paviršiaus struktūra.

##### Naudojimas ant PANDOMO Floor, Loft ir Studio:

Prieš naudojimą paviršiai turi būti sausi ir nupoliruoti. Paviršių poliravimas detalai aprašytas PANDOMO Floor, Loft ir Studio techninių duomenų lapuose. Akmens alyvą galima naudoti tik ant sauso, švaraus ir nedulkėto pagrindo.

PANDOMO SP-SL akmens alyva tepama ant pagrindo plonu sluoksniu, sukamaisiais judesiais, grindų šluostės pagalba (avelės kailio šluostė) tol, kol pagrindas daugiau neįgeria alyvos. Šviežiai užtepta alyva po 10 minučių įtrinama į pagrindą naudojant vieno disko poliravimo įrenginį ir baltą padą. Priklausomai nuo ploto dydžio, rekomenduojama naudoti daugiau nepanaudotų poliravimo padų tol, kol bus gautas vienalytis, šilko blizgumo paviršius. Neturi likti jokių alyvos koncentracijos dėmių ir blizgių vietų – visas paviršius turi atrodyti sausas! Sunkiai pasiekiamos vietos (pvz. po radiatoriais, kampuose ir pan.), kur poliravimo įrenginio naudoti neįmanoma, apdirbamos smėlio spalvos rankinio naudojimo poliravimo šluoste. Jeigu pirmas sluoksniu atrodo nevienalytis, po 6 – 12 valandų galima tepti antrą sluoksnį taip, kaip aprašyta aukščiau.

#### Atkreipkite dėmesį:

Užtikrinkite gerą ventiliaciją PANDOMO SP-SL akmens alyvos įrengimo ir džiūvimo metu. Užtikrinkite nedulkėtą aplinką, kad nusėdusios dulkės neužterštų paviršių.

open your space





Techninių duomenų lapas

## PANDOMO Stone Oil

### Akmens alyva SP-SL

Nenaudokite akmens alyvos, prie žemesnės negu +15 °C temperatūros.

**Dėmesio:**

Išdžiūvęs alyvos perteklius suformuos kietas, šilko blizgesio dėmes, kurias gali būti sunku pašalinti.

Impregnuoti grindų plotai gali būti poliruojami baltu arba smėlio spalvos poliravimo padu ne anksčiau kaip po 24 val. Galiausiai apdorojama su PANDOMO Care and Clean arba PANDOMO Cleaner, Didesnės apkrovos vietoms rekomenduojama naudoti PANDOMO Undercoat ir PANDOMO Glossy Finish (SP-GS) arba PANDOMO Matt Finish (SP-MS) apsauginį sluoksnį. Jei naudojamas poliuretano sandariklis PANDOMO PU Sealer, PANDOMO Undercoat naudoti nebūtina. Atkreipkite dėmesį į techninių duomenų lapus.

**Atsparumas:**

PANDOMO akmens alyva padidina PANDOMO Wall, Floor/ Floor Plus, Loft ir Studio paviršių atsparumą. Išsilieję chemikalai turi būti pašalinti nuo paviršių kaip įmanoma greičiau. Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

Netinka naudoti lauke ir pastovios drėgmės veikiamose patalpose.

**Atsparumas šviesai:**

PANDOMO akmens alyva turi nežymią tendenciją geltonuoti, kai yra veikiami UV spindulių. Paviršiaus kietumui tai įtakos neturi.

**Įrankių valymas, atliekų šalinimas**

Įrankius po naudojimo reikia kruopščiai nuvalyti šepetėlių valikliu arba vaitspiritu. Saugos duomenų lape pateikiama informacija apie atliekų šalinimą.

**Dėmesio:**

Nedirbkite prie atviros liepsnos. Alyva sudrėkinti audiniai, darbo įrankiai ir drabužiai gali savaime užsidegti džiūstant, jei atsiranda karštis. Todėl po naudojimo visus skudurus ir pan. laikykite uždaruose induose, išmeskite arba sudeginkite. Išdžiūvęs sluoksnis yra nedegus.

### Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus

Išėiga

- ant PANDOMO Wall (W1 2.0) apie 25 - 30 g/m<sup>2</sup>, 1 sluoksniui
- ant PANDOMO Floor (K1 ir K3) apie 50 g/m<sup>2</sup>, 1 sluoksniui
- ant PANDOMO FloorPlus (K1 ir K3 + HG Sand) apie 50 - 60 g/m<sup>2</sup>, 1 sluoksniui
- ant PANDOMO Loft (K2) apie 50 - 60 g/m<sup>2</sup>, 1 sluoksniui
- ant PANDOMO Studio apie 50 g/m<sup>2</sup>, 1 sluoksniui

Specifinis svoris

**Specifinis svoris**  
0,9 kg/l

Produkto aprašymas

Ženklimas pagal GHS/CLP

**Ženklimas pagal GHS/CLP**  
GHS08 "kenksminga sveikatai", Signalinis žodis: Pavojus

Ženklimas pagal ADR

**Ženklimas pagal ADR**  
nėra

Pakuotė

Skardiniai indai po 1 ir 3 l





Techninių duomenų lapas

## PANDOMO Stone Oil

### Akmens alyva SP-SL

Laikymas

apie 12 mėn. originalioje, gerai uždarytoje pakuotėje, vėsiai ir sausai.