



ARDEX R 4 RAPID

Universalus glaistas greitiems remonto darbams

- ARDURAPID savybės - greitas hidraulinis kietėjimas ir pilna vandens kristalizacija
- Dažymas ar kita danga po 45 - 60 min.
- Su galutinio glaisto savybėmis (sluoksnio storis „nuo 0“)
- Naudojamas ant beveik visų pagrindų be grunto
- Sienoms, luboms ir grindims patalpų viduje



Paskirtis:

Patalpų vidui, sienoms, luboms ir grindims:

- sienų, lubų ir grindų lyginimui ir galutiniam glaistymui prieš dažymą, tapetų klijavimą, dispersinius tinkus bei kitas grindų ir sienų dangas. Galima naudoti ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų.
- trūkių, dryžių, gilių ertmių ir kitų pažeidimų užpildymui,
- siūlų tarp statybinių plokščių (pvz., gipskartonio) užvėrimui,
- nelygumų ir įvairių pažeidimų užglaistymui ant grindų cementinių ir andidrito mišinių,
- metalinių profilių, glaistymo kampų ir panašių elementų montavimo darbams,
- greitiems remonto darbams.

Apibūdinimas:

Balti milteliai su specialiais cementais ir lengvai disperguojančiais sintetiniais bei labai smulkiais užpildais.

Sumaišius su vandeniu susidaro stabilus skiedinys, kurį reikia sunaudoti per 15 min. Dėl hidratacijos ir džiūvimo sukietėja po 30-45 min. Dažymas ir kita danga galima po 45 min. ant įgeriančių, ir po 60 min. ant neįgeriančių pagrindų.

Naudojimas:

Į švarų indą pripilama skaidraus, šalto vandens ir intensyviai maišant, beriama tiek miltelių, kol susidarys elastingas, vienytiškas skiedinys be gumulų.

Sumaišomas toks medžiagos kiekis, kuris bus sunaudotas per 15 min.

1 kg ARDEX R 4 RAPID išmaišyti reikia apie 0,4 l vandens.

Su skiediniu prie +18 °C – +20 °C temperatūros galima dirbti apie 15 min. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina darbo su mišiniu laiką.

Ant neįgeriančio pagrindo reikalingas mažiausiai 1 mm storio sluoksnis. Papildomai glaistyti galima iškart po sukietėjimo.

Kilus abejonėms atlikite bandymus.

ARDEX R 4 RAPID galima naudoti prie aukštesnės negu +5°C temperatūros.

Praktinis patarimas:

ARDEX R 4 RAPID sluoksnio šlifavimui, rekomenduojama naudoti 180 - 240 grūdėtumo FESTOOL arba MIRKA šlifavimo įrangą.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą ir be laisvųjų dalelių. ARDEX R 4 RAPID praktiškai neatskiriamai sukimba be grunto su beveik visais įmanomais pagrindais. Senas, silpai sukibusias ir nesusirišusias dangas reikia pašalinti.

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis
Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos
valdymo sistemomis
pagal DIN EN ISO 9001/14001



ARDEX R 4 RAPID

Universalus glaistas greitiems remonto darbams

Pagrindas	Be grunto	Gruntuojama
Akytasis betonas	•	
Betonas	•	
Plytų mūras	•	
Gipso plokštės	•	
Kalkakmenis	•	
Gipsiniai glaistai	•	
Gipso kartonas	•	
Cemento plokštės	•	
OSB plokštės DIN EN 300	•	
Medžio dr. plokštės P4 - P7	•	
Plytelių danga	•	
Natūralus akmuo	•	
Akriliniai ir alkidiniai dažai	•	
Dekoratyvinis tinkas	•	
Sukibęs dispersijos kleisteris	•	
Plaunami dispersiniai dažai	•	
Latekso dažai	•	
Mineraliniai fasadų tinkai	•	
Kalkių cemento tinkai (MG 2)	•	
Cementiniai tinkai (MG 3)	•	
Gipsiniai tinkai (MG 4)	•	
Sintetinės dervos tinkai	•	

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis: 0,4 l vandens : 1 kg miltelių
1 tūrio dalis vandens : 2 t.d. miltelių

Miltelių svoris: apie 0,85 kg/l

Skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l

Išėiga: apie 1,1 kg miltelių m²/mm

Darbo laikas (+20°C) : apie 15 min.

pH vertė: apie 11,5

Dažymas, kita danga: po 45 - 60 min.

Tinkamumas šild. pagr.: tinka

Atsparumas kėdžių rat.: atsparus

Atsparumas gniuždymui: po 1 paros apie 11 N/mm²
(DIN 1164) po 7 parų apie 15 N/mm²
po 28 parų apie 20 N/mm²

Atsparumas lenkimui: po 1 paros apie 2,5 N/mm²
(DIN 1164) po 7 parų apie 3,5 N/mm²
po 28 parų apie 5,5 N/mm²

EMICODE: EC1 PLUS R

Pakuotė: indai po 2½ kg

Laikymas: apie 12 mėn., sausoje patalpoje,
neatidarytoje originalioje pakuotėje

MAL-kodas: 00-4 (1993)