ARDEX 7+8

Sandarinimo klijai

- Be tirpiklių
- Atitinka C2 klijų reikalavimus pagal DIN EN 12004
- Greitai džiūsta

Paskirtis:
Patalpų vidui ir išorei. Sienoms ir grindims.

ARDEX 7+8 sandarinimo klijai skirti klijuoti ARDEX SK 100 W sandarinantį paklotą kartu su ARDEX SK sandarikliais:

- vonios kambariuose ir dušinėse,
- balkonuose, terasose,
- baseinuose,
- pramonės zonose (komercinėse virtuvėse ir pan.)

Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Apibūdinimas:
ARDEX 7+8 sudaro:

tirpiklių neturinti akrilato dispersija ARDEX 8, kurios 1 l svoris yra apie 1,0 kg ir cemento pagrindo reaktyvūs milteliai ARDEX 7, kurių svoris yra apie 1,2 kg/l.

Prieš naudojimą, abu komponentai sumaišomi tarpusavyje.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be dulkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui.

Pagrindu gali būti betonas, smėlbetonio grindys, kalcio sulfato sluoksniai, grindų asfaltas, sausieji grindų elementai, cementinis tinkas, kalkių cemento tinkas, gipsinis tinkas, gipso kartono plokštės, gipso statybinės plokštės, gipso pluošto plokštės, standžios putplasčio plokštės ir kiti tinkami pagrindai.

Gipsinis tinkas turi būti sausas, tvirtas, kibus, vieno sluoksnio mažiausiai 10 mm storio.

Turi būti užtikrinta, kad per pagrindą, pvz. išorinę sieną, nepateks drėgmė. Statybines sąlygas būtina patikrinti prieš pradedant hidroizoliacijos įrengimo darbus.

Gipsinis tinkas, gipso plokštės ir kalcio sulfato pagrindai patalpų viduje gruntuojami su ARDEX P 51, atskiestu vandeniu santykiu 1:3.

Maišymas:
ARDEX 7+8 galima sumaišyti dvejopai – glaisto konsistencijos (ertmių užpildymui ir nelygumų užglaistymui) ir skystesnės – klijų konsistencijos (sandarinančio pakloto ARDEX SK 100 W ir sandarinimo elementų klijavimui).

Dažniausiai ARDEX 7+8 iš pradžių yra sumaišomas glaisto konsistencijos.

Klijų konsistencijai pridedama apie 0,75 l ARDEX 8 skysto komponento ir dar kartą permaišoma.

Maišymo santykis:
glaisto konsistencija
5,0 kg ARDEX 7 reaktyvių miltelių
3,5 kg ARDEX 8 akrilato dispersijos

arba

sandarinimo klijų konsistencija
5,0 kg ARDEX 7 reaktyvių miltelių.
4,25 - 5 kg ARDEX 8 akrilato dispersijos

Naudojimas:
Reikia paruošti tik tokį kiekį klijų, kurį galima būtų sunaudoti per 60 minučių. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima įmaišyti daugiau ARDEX 8 akrilato dispersijos.

ARDEX 7+8 tepami ant pagrindo dantyta mentele. Ant glotnaus pagrindo naudojama 3 mm dantyta mentelė, ant grubaus – 4 mm dantyta mentelė.

Plotai, į kuriuos bus klijuojamas ARDEX SK 100 W turi būti tokio dydžio, kad jį būtų įmanoma pakloti į dar šviežius ARDEX 7+8 klijus per 15–20 min., kol dar nesusidarė plėvelė.

Paklotas lygiu glaistytuvo šonu stipriai prispaudžiamas į dar drėgnus sandarinančius klijus. Reikia vengti oro tarpų susidarymo. Rekomenduojama prispausti nuo centro ir judėti spaudžiant link kraštų.

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX 7+8

Sandarinimo klijai

Laikykitės nuorodų, pateiktų ARDEX SK 100 W sandarinančio pakloto techniniame aprašyme.

Sujungimuose, kampinėse siūlėse ir aplink vamzdžius ARDEX 7+8 užtepami su 3 mm dantyta mentele, teptuku arba voleliu. Kol skiedinys dar šviežias, tose vietose įklijuojamos ARDEX TRICOM sandarinamosios juostos, kampai ir sandarikliai, vengiant oro pūslių susidarymo ir veliau padengiami dar vienu ARDEX 7+8 sluoksniu.

Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina darbo su klijais ir džiūvimo laikus. ARDEX 7+8 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra tarp +5°C ir +30°C.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis	**Komponentas A**	**Komponentas B**	**Konsistencija**
	4,25 - 5 kg dispersijos	5 kg miltelių	sandarinimo klijų
	3,5 kg dispersijos	5 kg miltelių	glaisto
Išeiga apie (ant lygaus paviršiaus)	**Komponentas A**	**Komponentas B**	**Metelės dantuko dydis (mm)**
	0,6 kg dispersijos	0,4 kg miltelių	3 x 3 x 3
	0,8 kg dispersijos	0,6 kg miltelių	4 x 4 x 4
Šviežio skiedinio svoris (glaisto) apie		1,4 kg/l	
Šviežio skiedinio svoris (klijų) apie		1,3 kg/l	
Naudojimo savybės			
Darbo laikas apie		60 min.	
Galima vaikščioti po maždaug		2 val.	
Prie		+20° C	
Produkto savybės			
Tinkamumas šildomosioms grindims		tinka	
Testuota pagal DIN EN 12004:		C2 FE S2	
EMICODE:		EC1 PLUS = labai mažai emisijų PLUS	
Pakuotė:		ARDEX 8: indai po 5 ir 20 kg, ARDEX 7: maišai po 5 kg (supakuoti po 4)	
Laikymas:		apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje. ARDEX 8 komponentą saugoti nuo šalčio.	

CE
0370

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
13

58138
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX 7+8
Improved fast setting highly deformable cementitious adhesive with extended open time
for internal and external tiling
EN 12004:C2 FE-S2

Fire class:	E
Initial tensile adhesion strength:	≥ 1.0 N/mm²
Early tensile adhesion strength after 6 hours:	≥ 0.5 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion:	≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing:	≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles:	≥ 1.0 N/mm²
Release of dangerous substances:	See material safety data sheet

04/2025

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.