ARDEX AF 145

PVC dangų klijai grindims ir sienoms

- Ypač ilgai išlieka lipnūs
- Labai geras pradinis ir galutinis sukibimas
- Ekonomiški
- Lengvai paskirstomi
- Tinka šildomiems pagrindams
- Atsparūs kėdžių rateliams

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintos sukibimo savybės su ARDEX mišiniais.

Paskirtis:
Patalpų vidui, grindims ir sienoms.

Dispersiniai klijai, skirti klijuoti:

- LVT dangas,
- homogenines ir heterogenines PVC dangas,
- CV dangas,
- iki 2,5 mm storio homogenines gumos dangas,
- iki 4 mm storio heterogenines gumos dangas,
- tekstilines dangas su PVC , PUR ar latekso pagrindu,

ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų patalpų viduje.

Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi atitikti DIN 18356 standartą „Grindų dangos klojimo darbai“ ar atitinkamus šalies standartus. Turi būti lygus, pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų trukdančių sukibimui, turėti pakankamą atsparumą gniuždymui ir tempimui. Priešingu atveju jį reikia paruošti atitinkamais ARDEX mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruošimo produktais.

Naudojimas:
Prieš naudojimą klijai gerai permaišomi ir dantyta mentele tolygiai tepami ant pagrindo. Danga klojama po atitinkamo nugarinimo laiko ir gerai prispaudžiama. Po trumpo laiko, dar kartą prispaudžiama.

Klijų nugarinimo laikas priklauso nuo pagrindo įgeriamumo, naudojamos dantytos mentelės ir patalpos klimato. Naudojant ant įgeriančių pagrindų šis laikas yra maždaug 5 - 20 min., o nat neįgeriančių pagrindų iki 40 min.

Gumos dangos ant įgeriančių pagrindų paprastai klojamos į vis dar šlapius klijus ir prispaudžiamos volu. Po maždaug 1 valandos dar kartą suvoluojama.

PVC ir CV dangos ant neįgeriančių pagrindų klojamos tik po užteptų klijų nugarinimo. Klijų sluoksnis turi tapti skaidrus, bet vis dar labai lipnus. Danga paklojama, gerai prispaudžiama, po maždaug 30 min., dar kartą suvoluojama.

Svarbu:
Nenaudokite klijų prie žemesnės, negu +15°C temperatūros. Klijai ir dangos, prieš pradedant darbus turi būti laikomos toje pačioje patalpoje tam, kad prisitaikytų prie šios patalpos klimato.

Klijuojant būtina laikytis dangų gamintojų pateiktų instrukcijų ir galiojančių dangų klojimo normų bei taisyklių.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

REKOMENDUOJAMOS MENTELĖS IR IŠEIGA*:

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 145

PVC dangų klijai grindims ir sienoms

LVT dangos, homogeninės ir heterogeninės PVC dangos, CV dangos, gumos dangos:

TKB A1
Išeiga: apie 250-280 g/m²

TKB A2
Išeiga: apie 300-350 g/m²

Tekstilinės dangas su PVC, PUR ar latekso pagrindu:

TKB B1
Išeiga: apie 400-450 g/m²

* Išeiga priklauso nuo dangos struktūros ir pagrindo

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Išeiga:	nurodyta kartu su rekomenduojamomis mentelėmis
Temperatūra:	ne žemesnė negu +15°C
Santykinis oro drėgnis:	ne daugiau 75 %
Klijų nugarinimo laikas	5-20 min., ant įgeriančių pagrindų 30-40 min., ant neįgeriančių pagr.
Dangos klojimo laikas:	apie 30-50 min.,
Techniniai laikai nurodyti temperatūrai esant +18 °C, o sant. oro drėgniui – 65 %, žemesnė temperatūra ir didesnis drėgnis prailgins šiuos laikus.	
Valymo agentas:	kol nesukietėjo ARDEX CW drėgnos valymo servetėlės
Atsparumas kėdžių rateliams:	atsparūs (rateliai pagal EN 12529)
Tinkamumas šild. grindims	tinka
EMICODE:	EC1 +
Pakuotė:	12 kg indas
Laikymas:	apie 12 mėn., vėsiai, neatidarytoje, originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio, pradėtą pakuotę sandariai uždaryti.

12/2021

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.