ARDEX AF 155

Specialūs klijai lanksčioms grindų ir sienų dangoms

- Platus pritaikymo spektras
- Ypač ilgai išlieka lipnūs (ilgas darbo laikas)
- Didelis stiprumas
- Lengvas naudojimas
- Ekonomiški
- Aukščiausia emisijų klasifikacija

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintos sukibimo savybės su ARDEX mišiniais.

Paskirtis:
Patalpų vidui, grindims ir sienoms.

Dispersiniai klijai, skirti klijuoti:

- LVT dangas,
- homogenines ir heterogenines PVC dangas,
- Kvarco vinilo plokštes
- CV dangas,
- iki 2,5 mm storio homogenines gumines dangas,
- iki 4 mm storio heterogenines gumines dangas,
- tekstilines dangas su tekstilės, PVC , PUR ar latekso pagrindu,

ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų patalpų viduje.

ARDEX AF 155 pasižymi universalumu, jais galima klijuoti po nugarinimo ir šlapiuoju metodu.

Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Sudėtis:
Polistireno kopolimerų dispersijos, poliakrilato dispersijos, derifolijos dariniai, mineraliniai užpildai, vanduo,priedai ir konservantai: izotiazolinonai.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi atitikti DIN 18356 standartą „Grindų dangos klojimo darbai“ ar atitinkamus šalies standartus. Turi būti lygus, pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų trukdančių sukibimui, turėti pakankamą atsparumą gniuždymui ir tempimui. Priešingu atveju jį reikia paruošti atitinkamais ARDEX mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruošimo produktais. Klijuojant šlapiuoju metodu prie neįgeriančių pagrindų, visada reikalingas mažiausiai 2 mm storio išlyginamojo mišinio sluoksnis, kad būtų užtikrintas geras pagrindas klijams.

Naudojimas:
Prieš naudojimą, danga ir klijai turi būti aklimatizuoti patalpoje. Danga neturi turėti vidinių įtempimų. Reikia atkreipti dėmesį į grindų gamintojų instrukcijas. Klijai pasirinkta dantyta mentele tepami ant tinkamai paruošto pagrindo. Reikia vengti persidengiančių klijų sluoksnių. Danga klojama po atitinkamo nugarinimo laiko ir gerai prispaudžiama. Po trumpo laiko, dar kartą prispaudžiama.

Klijų nugarinimo laikas priklauso nuo pagrindo įgeriamumo, naudojamos dantytos mentelės ir patalpos klimato. Naudojant ant įgeriančių pagrindų šis laikas yra nuo 5 iki 20 min., o ant neįgeriančių pagrindų iki 60 min.

PVC ir CV dangos ant neįgeriančių pagrindų klojamos tik po užteptų klijų nugarinimo. Klijų sluoksnis turi tapti skaidrus, bet vis dar labai lipnus. Danga paklojama per dangos klojimo laiką, suvoluojama su mažiausiai 50 kg svorio volu, po maždaug 40 min., dar kartą pervoluojama.

Ypač klojant gumines ir daugiasluoksnes PVC dangas, klijai vis dar turi būti drėgni, lipnūs ir lengvai suspaudžiami. Klijų drėgnumą reikia pakartotinai tikrinti. Klokite grindų dangas be oro kišenių, vengdami siūlių suspaudimo. Nedelsdami prispauskite bei, jei reikia, uždėkite svorius. Maždaug po 40 minučių suvoluokite volu (bent 50 kg), po 30 min., dar kartą pervoluokite.

PVC ir guminių dangų siūles galima užverti po 24 val.

Svarbu:
Klijuojant būtina laikytis dangų gamintojų pateiktų instrukcijų ir ga-

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 155

Specialūs klijai lanksčioms grindų ir sienų dangoms

liojančių dangų klojimo normų bei taisyklių.

Pašalinkite plėvelę, kuri gali susidaryti po pakuotės atidarymo arba netinkamo sandėliavimo, nemaišykite jos su klijais.

Nenaudokite klijų prie žemesnės, negu +15°C temperatūros. Klijai ir dangos, prieš pradedant darbus turi būti laikomos toje pačioje patalpoje tam, kad prisitaikytų prie šios patalpos klimato.

Žemesnė temperatūra ir didesnė santykinė oro drėgmė pailgina dangos klojimo laiką ir gali sukelti drėgmės intarpų susidarymą.

Nurodyti techniniai laikai nurodyti, kai temperatūra yra +18 °C, o santykinis oro drėgnis 65 %.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite gerą vėdinimą klijavimo ir džiūvimo metu!

Naudodami produktą, venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant ir kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neleiskite produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Įrankius po naudojimo iš karto nuplaukite muilu ir vandeniu arba nuvalykite ARDEX CW drėgnomis servetėlėmis.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

REKOMENDUOJAMOS MENTELĖS IR IŠEIGA*:

reikia naudoti tokią dantytą mentele, kad dangos galinė pusė būtų padengta pakankamu klijų kiekiu. Naudojant stambios struktūros medžiagą arba jei pagrindas yra labiau porėtas, gali tekti naudoti didesnę dantytą mentele.

LVT dangos, homogeninės ir heterogeninės PVC dangos, CV dangos, gumos dangos:

TKB A1
Išeiga: apie 250-280 g/m²

TKB A2
Išeiga: apie 300-350 g/m²

Tekstilinės dangas su PVC, PUR ar latekso pagrindu:

TKB B1
Išeiga: apie 400-450 g/m²

* Išeiga priklauso nuo dangos struktūros ir pagrindo

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Išeiga:	**Išeiga** 250 - 450 g/m² (priklauso nuo naudojamos mentelės)	
Medžiagos pagrindas:	vandens pagrindo dispersija su priedais	
Nugarinimo laikas apie:	**Nugarinimo laikas** iki 20 min. iki 60 min.	 ant įgeriančio pagrindo ant neįgeriančio pagrindo
Darbo temperatūra:	> 15° C	
Santykinis oro drėgnumas:	< 75 %	
Dangos klojimo laikas:	**Dangos klojimo laikas** 5 - 60 min.	 kai temperatūra yra +18°C, o santykinis drėgnumas 65%, žemesnė temperatūra ir didesnis drėgnumas prailgins laikus.
Valymo agentas:	kol nesukietėjo, ARDEX CW servetelės	
Produkto ypatybės		
Tinkamumas šildomosioms grindims:	tinka	
Atsparumas šampūnams ir purškikliams:	atsparūs	
Atsparumas kėdžių rateliams:	atsparūs (EN 12529)	
EMICODE	EC 1 PLUS = labai mažai emisijų PLUS	
Pakuotės:	indai po 11 kg neto	
Laikymas:	apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, vėsiai, saugoti nuo šalčio. Pradėtą pakuotę sandariai uždaryti.	

10/2025

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.