ARDEX AF 480

SMP parketo klijai, tvirtai elastingi

- Be tirpiklių ir vandens
- Atsparūs šlyčiai ir elastingi
- Lengvai dengiami, išlaiko „dantukų“ formą
- Universalūs, stipriai sukimba
- Sumažina plyšių atsiradimo riziką
- Tinka šildomiems pagrindams

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintos sukibimo savybės su ARDEX mišiniais.

Paskirtis:
Patalpų vidui, grindims. Tvirti ir elastingi SMP parketo klijai, skirti klijuoti:

- masyvios medienos parketo vertikaliasias plokšteles (16 mm storio, iki 200 mm ilgio, pagal DIN EN 14761),

- 10 mm masyvų lamparketą (DIN EN 13227),

- mozaikinį parketą (DIN EN 13488),

- masyvios medienos lentas (iki 18 cm pločio, ąžuolo lentos iki 20 cm, pagal DIN EN 13226 ir DIN EN 13990),

- Daugiasluoksnį parketą, padengtas ir nepadengtas parketlentes (DIN EN 13489),

- kamštines dangas (ISO 3813 arba DIN EN 12104),

- kamštines dangas su HMD/MDF viduriniu sluoksniu ir kamštį stabilizuojančiu sluoksniu,

ant tinkamų įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų patalpų viduje.

Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi atitikti DIN 18356 standartą „Parketo klojimo darbai“ ar atitinkamus šalies standartus. Turi būti lygus, pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų trukdančių sukibimui, turėti pakankamą atsparumą gniuždymui ir tempimui. Priešingu atveju jį reikia paruošti atitinkamais ARDEX grindų mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruošimo produktais.

Klijavimui tinka įprastiniai cemento, kalcio sulfato, magnezito, medienos ir gipso pluošto plokščių pagrindai. Jeigu cemento ar kalcio sulfato sluoksniai atitinka galiojančius standartus ir yra nuvalyti ar nusiurbti nuo dulkių, parketas su ARDEX AF 480 klijuojamas tiesiai ant šių pagrindų.

Išlyginimo darbams naudojant ARDEX K 55 savaime išsilyginantį mišinį, kurio sluoksnio storis iki 10 mm, parketą su ARDEX AF 480 MS galima klijuoti iš karto po to, kai tik galima ant jo vaikščioti (maždaug po 60 minučių). Reikia užtikrinti, kad parketo klijuojamoji pusė būtų pilnai padengta klijais.

Grindų asfaltas ir kiti panašūs minkštėjantys pagrindai turi būti atitinkamai paruošti, nugruntuoti ir padengti mažiausiai 2 mm storio ARDEX išlyginamaisiais mišiniais.

Medžio plokštės turi būti gerai pritvirtintos prie pagrindo ir suklijuotos įlaidose/išdrožose.

Pagrindo paruošimo darbai atliekami su ARDEX grindų mišiniais ir gruntais.

Naudojimas:
Prieš naudojimą ARDEX AF 480 klijus reikia aklimatizuoti patalpoje, kurioje bus klijuojama. Klijai atitinkama dantyta mentele tolygiai tepami ant pagrindo. Parketo elementai klojami į šviežius klijus per dangos klojimo laiką ir užtikrinama, kad klijuojamoji pusė pilnai ir tolygiai priglunda prie klijų. Reikia vengti klijų patekimo į įlaidas ir išdrožas.

Paklojus parketą, ypač didelio formato parketo atveju, nedelsiant įsitikinama ar neliko tuštumų. Reikalui esant, kol klijai nesukietėjo, prispaudžiama prie pagrindo uždedant svorius. Klijų perteklius nedelsiant pašalinamas nuo pagrindo lygia mentele. Perimetro siūlės įrengiamos atsižvelgiant į patalpos geometriją, medienos ir parke-

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 480

SMP parketo klijai, tvirtai elastingi

to rūšį.

Svarbu:
- Nenaudokite jokių dispersinių gruntų prieš klijavimą su ARDEX AF 480.

- Galima klijuoti parketą, kai santykinis oro drėgnumas yra < 75 % ir patalpos temperatūra >+18°C.

- Ilgalaikio prisiklijavimo užtikrinimui, vietinės medienos masyvo grindų dangos turi turėti 9 % drėgmės, o daugiasluoksnis parketas – 8 %. Vykdoma 10 matavimų ir nustatoma vidutinė reikšmė. Atskirų matavimų reikšmės gali skirtis nuo vidutinės +/- 2 %.

- Iš karto po panaudojimo įrankiai plaunami plovikliais sudėtyje turinčiais aliejaus/vaško.

- Po panaudojimo uždėkite aliuminio foliją ir sandariai uždarykite pakuotę su ten likusiais klijais.

- Nepalikite klijų atvirose siūlėse, kad nebūtų plastifikatorių migracijos į lako plėvelę.

Ant dangos galima vaikščioti po maždaug 6 valandų, o po 24 valandų galima naudoti pilną apkrovą.

Neapdoroto parketo apdirbimas galimas, kai drėgnumas dangoje susivienodina su drėgnumu aplinkoje – ne anksčiau, kaip po 24 valandų. Ant mažai arba visai neįgeriančio pagrindo – anksčiausiai po 48 valandų.

PASTABA: Klijuojant būtina laikytis medinių grindų gamintojų pateiktų instrukcijų ir galiojančių parketo įrengimo standartų.

REKOMENDUOJAMOS MENTELĖS IR IŠEIGA*:

Kamštinėms grindų dangoms:

TKB A2
Išeiga: apie 400-450 g/m²

Mozaikiniam parketui, masyvo vertikalioms plokštelėms:

TKB B3
Išeiga: apie 800-1000 g/m²

Garso izoliacinėms, atskyrimo nuo pagrindo plokštėms:

TKB B3, TKB B 15
Išeiga: apie 800-1500 g/m²
Vienetiniam parketui (stabparkett), masyvios medienos parketo elementams su išdrožomis ir/arba įlaidais, mažo formato daugiasluoksniam parketui, masyviam lamparketui, plačiosioms plokštelėms ir modulinėms trinkelėms, kamštinėms grindų dangoms su pagrindu:

TKB B6
Išeiga: apie 900-1000 g/m²

Didelio formato vienetiniam parketui (stabparkett), parketlentėms ir medžio masyvo lentoms:

TKB B11 TKB B15
Išeiga: apie 1000-1500 g/m²

* Išeiga priklauso nuo dangos struktūros ir pagrindo

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Išeiga:	nurodyta kartu su rekomenduojamomis mentelėmis
Medžiagos pagrindas:	SM polimerai
Temperatūra:	ne žemesnė negu +18°C
Santykinis oro drėgnis:	ne daugiau 70 %
Klijų nugarinimo laikas:	nėra
Dangos klojimo laikas:	apie 40 min.
Klijų kietėjimo laikas:	24 - 48 val.
Dangos apdirbimo darbai:	anksčiausiai po 24 val., ant neįgeriančių pagr. - po 48 val.
Valymo agentas:	kol nesukietėjo - aliejiniai, ar sudėtyje turintys vaško plovikliai
Tinkamumas šild. grindims:	tinka
EMICODE:	EC1 R +, labai mažai emisijų
Pakuotė:	18 kg indas
Laikymas:	apie 12 mėn., vėsiai, neatidarytoje, originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio, pradėtą pakuotę sandariai uždaryti ir netrukus sunaudoti.

05/2019

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.