ARDEX AF 830

Fiksaciniai klijai

- Labai ekonomiški
- Tepami voleliu
- Ant priklijuotos dangos nedelsiant galima naudoti apkrovą
- Ilgas dangos klijavimo laikas
- Tinka šildomiems pagrindams
- Kiliminėms plytelėms ir LVT dangoms

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintos sukibimo savybės su ARDEX mišiniais.

Paskirtis:
Patalpų vidui, grindims. Dispersiniai klijai, skirti:

- kiliminių plytelių su veltinio pagrindu fiksavimui,
- kiliminių plytelių su PVC, bitumo, austu, PUR pagrindu klijavimui,
- aprobuotos LVT lentelių ar plytelių pavidalo dangos iki 125 cm ilgio klijavimui (susisiekti su ARDEX).

Tinka naudoti ant šildomo, įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo patalpų viduje.

Sudėtis:
Vandens pagrindo dispersija su priedais.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas ir patalpos klimatas turi atitikti grindų dangų klijavimo darbams keliamus reikalavimus, turi būti lygus, pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui. ARDEX AF 830 galima naudoti prie ne žemesnės negu +15°C temperatūros, santykinis oro drėgnumas negali viršyti 75 %.

Pagrindo lyginimas atliekamas su ARDEX grindų mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruošimo produktais taip, kaip nurodyta techniniuose aprašymuose.

Naudojimas:
ARDEX AF 830 fiksacinai klijai gerai permaišomi ir dažymo voleliu tolygiai tepami ant tinkamo pagrindo, vengiant klijų pertekliaus. Klijų nugarinimo laikas priklauso nuo pagrindo savybių, patalpos klimato ir naudojamų klijų kiekio. Esant įprastoms sąlygoms, nugarinimo laikas ant įgeriančio pagrindo yra apie 30 min., o ant neįgeriančio pagrindo – apie 60 min. Kiliminės plytelės klojamos, kai klijų fiksacinių klijų sluoksnis tampa skaidrus. Paklotos kiliminės plytelės gerai prispaudžiamos.

Pastaba:
ARDEX AF 830 yra aprobuotas „EGE“ kiliminių plytelių fiksavimui.

Klijuojant būtina laikytis dangų gamintojų pateiktų instrukcijų ir galiojančių dangų klojimo normų bei taisyklių. Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

Kiliminių plytelių pakartotinas fiksavimas:
Kiliminės plytelės su veltinio pagrindu gali būti keletą kartų nuimtos ir vėl užfiksuotos. Kiliminės plytelės su PVC, bitumo, PUR ar kitu pagrindu sukimba su grindų paviršiumi taip, kad pakartotinis fiksavimas į tą patį klijų sluoksnį nėra įmanomas.

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ARDEX AF 480

Fiksaciniai klijai

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Išeiga:	Kiliminės plytelės su veltinio pagrindu 120 – 140 g/m²

PVC, LVT, juostelių, plytelių dangos atveju susisiekite su ARDEX

Temperatura:	ne žemesnė negu +15 °C
Sant. oro drėgnis:	ne didesnis negu 75 %
Nugarinimo laikas:	20-30 min.

Dangos klojimo laikas: apie 3 val.

kai temperatūra +18 °C, o santykinis oro drėgnumas 65%. Žemesnė temperatūra ir didesnis santykinis drėgnumas prailgins šiuos laikus

Valymo agentas:	kol nesukietėjo - vanduo
Atsparumas kėdžių rateliams (EN 12529):	atsparūs
Tinkamumas šild. grindims:	tinka
Atsparumas šampūnams ir purškikliams:	atsparūs
EMICODE:	EC 1 PLUS
Pakuotė:	indai po 10 kg
Laikymas:	apie 12 mėn., originalioje pakuotėje, vėsiai. Saugoti nuo šalčio
MAL kode (1993):	00-1

02/2020

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.