ARDEX AF 900

SL-kiliminių plytelių fiksaciniai klijai

- Labai ekonomiški
- Greitai džiūsta
- Be tirpiklių
- EC1 PLUS emisijų klasė

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintos sukibimo savybės su ARDEX mišiniais.

Paskirtis:
Patalpų vidui, grindims. Vandens pagrindo fiksaciniai klijai neslystančiam kiliminių plytelių su

- bitumo ar veltinio,
- PVC,
- PUR pagrindu

fiksavimui ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų. Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Galima naudoti ARDEX DS 40 garso izoliavimo plokščių klijavimui prieš plytelių dangą.

Sudėtis:
Vandens pagrindo dispersija su priedais.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas ir patalpos klimatas turi atitikti grindų dangų klijavimo darbams keliamus reikalavimus, turi būti lygus, pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui. ARDEX AF 900 galima naudoti prie ne žemesnės negu +15° C temperatūros, santykinis oro drėgnumas negali viršyti 75 %.

Pagrindo lyginimas atliekamas su ARDEX grindų mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruošimo produktais taip, kaip nurodyta techniniuose aprašymuose.

Labai įgeriančius pagrindus rekomenduojama nugruntuoti su ARDEX P 51 (atskiestu vandeniu santykiu 1 : 3).

Naudojimas:
ARDEX AF 900 fiksacinai klijai dažymo voleliu tolygiai tepami ant tinkamo pagrindo, vengiant klijų pertekliaus. Pakeliamų grindų atvejų reikia vengti klijų patekimo tarp atskirų pakeliamų grindų elementų. Tarpus tarp elementų geriausia užklijuoti lipnia juosta. Klijų nugarinimo laikas priklauso nuo pagrindo savybių, patalpos klimato ir naudojamų klijų kiekio. Esant įprastoms sąlygoms, nugarinimo laikas ant įgeriančio pagrindo yra apie 30 min., o ant neįgeriančio pagrindo – apie 60 min. Kiliminės plytelės klojamos, kai klijų fiksacinių klijų sluoksnis tampa skaidrus. Paklotos kiliminės plytelės gerai prispaudžiamos.

Pastaba:
Būtina laikytis dangų gamintojų pateiktų instrukcijų ir galiojančių dangų klojimo normų bei taisyklių. Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

Kiliminių plytelių pakartotinas fiksavimas:
Kiliminės plytelės gali būti keletą kartų nuimtos ir vėl užfiksuotos. Paėmus už plytelės krašto lėtai nulupama nuo pagrindo.

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ARDEX AF 900

SL-kiliminių plytelių fiksaciniai klijai

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:		
Išeiga apie:	**Išeiga** 70 - 90 g/m²	 100 g/m² ARDEX DS 40 klijavimui
Medžiagos pagrindas:	vandens pagrindo dispersija su priedais	
Nugarinimo laikas apie:	**Nugarinimo laikas** 30 min. 60 min.	 ant įgeriančio pagrindo ant neįgeriančio pagrindo
Darbo temperatūra:	> 15° C	
Santykinis oro drėgnumas:	< 75 %	
Dangos klojimo laikas:	**Dangos klojimo laikas** 24 val. po nugarinimo	 kai temperatūra yra +18°C, o santykinis drėgnumas 65%, žemesnė temperatūra ir didesnis drėgnumas prailgins laikus.
Valymo agentas:	kol nesukietėjo, ARDEX CW servetelės	
Produkto ypatybės		
Tinkamumas šildomosioms grindims:	tinka	
Atsparumas šampūnams ir purškikliams:	atsparūs	
Atsparumas kėdžių rateliams:	atsparūs (EN 12529)	
EMICODE	EC 1 PLUS = labai mažai emisijų PLUS	
Pakuotės:	indai po 10 kg neto	
Laikymas:	apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, vėsiai, saugoti nuo šalčio. Pradėtą pakuotę sandariai uždaryti.	

10/2025

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.