ARDEX P4 READY

Universalus kontaktinis gruntas

- Patalpų vidui ir išorei, grindims, sienoms ir luboms
- Neįgeriantiems ir įgeriantiems pagrindams
- Naudojamas prieš plytelių klijus, grindų ir sienų glaistus
- Be tirpiklių, emisijų klasė EC1
- Greitai džiūsta

ARDEX sisteminis produktas - sąveikoje su ARDEX glaistais ir klijais.

Paskirtis:
Patalpų vidui ir išorei, grindims sienoms ir luboms.

Paruoštas naudoti gruntas tinkamas naudoti ant neįgeriančių ir įgeriančių pagrindų:

- betono,
- cemento ir kalkių cemento tinko,
- cemento ir kalcio sulfato grindų sluoksnių,
- magnezito grindų sluoksnių,
- asfalto grindų,
- plytelių ir plokščių dangos,
- terrazzo,
- dispersinių dažų,
- senų, vandenyje netirpstančių klijų likučių,
- sausųjų grindų elementų,
- PVC dangos,
- grindų ar sienų glaistų,
- OSB plokščių,
- lakuotų medienos lentų,
- medžio drožlių plokščių,
- faneros,
- ARDEX epoksidinių gruntų,

prieš plytelių klijavimą ir grindų, sienų, lubų lyginimą ar glaistymą.

Apibūdinimas:
Balta sintetinės dervos dispersija su specialiais priedais ir smulkaus kvarco užpildais. Be tirpiklių. Nelaša ir nesitaško.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be dulkių, laisvųjų dalelių ir pritaikytas numatomai dangai ir apkovai.

ARDEX P4 READYyra paruoštas naudojimui ir plonai bei tolygiai tepamas ant tinkamo pagrindo ilgo arba trumpo plauko voleliu, teptuku ar šepečiu.

Tolimesni darbai galimi, kai gruntas išdžiūsta palikdamas balkšvą plėvelę.

Naudojant ant įgeriančių paviršių (išskyrus magnezito grindis), ARDEX P4 READY galima atskiesti su vandeniu (iki 10 % svorio).

Džiūvimo laikas priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir prie +20°C yra apie 15 – 60 min. Žemesnė temperatūra ir neįgeriantis pagrindas prailgina džiūvimo laiką, o aukštesnė temperatūra ir įgeriantis pagrindas jį sutrumpina.

Pradėta pakuotė sandariai uždaroma ir kuo greičiau sunaudojama. Iš karto po panaudojimo, įrankiai nuplaunami vandeniu.

ARDEX P4 READY galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +5°C.

Atkreipkite dėmesį:
Vandenyje tirpstantys glaistai ir klijai (pvz., sulfito pagrindu), turi būti pašalinti.

Nepadengtą smėliu ARDEX EP 2000 epoksidinėsdervos gruntą galima gruntuoti su ARDEX R4 READY ne vėliau negu po 24 val. po epoksidinio grunto įrengimo. Po išdžiūvimo, ant ARDEX R4 READY grunto galimas iki 10 mm storio ARDEX grindų ar sienų glaistų sluoksnis.

ARDEX P4 READY prieš plytelių klijavimą ant kalcio sulfato sluoksnio, turi džiūti mažiausiai 12 val.

PVC danga turi būti gerai prilipusi prie pagrindo ir nuvalyta nuo vaško ar kitų medžiagų trukdančių sukibimui.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

Išeiga:
Priklausomai nuo pagrindo ir naudojamo įrankio:

- apie 130-500 g/m² ARDEX P4 READY ant įgeriančio pagrindo,
- apie 80-130 g/m² ant neįgeriančio pagrindo.

Naudojimas:
ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

GEV-EMICODE EC1 very low emission

ARDEX P4 READY

Universalus kontaktinis gruntas

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Medžiagos pagrindas:	sintetinės dervos dispersija
Tankis:	1,5 g/cm^3
Žemiausia pagrindo temperatūra:	+5 °C
Išeiga:	(priklausomai nuo pagrindo ir naudojamo įrankio) ant įgeriančio pagrindo 130 - 500 g/m² ant neįgeriančio pagrindo 80 - 130 g/m²
Džiūvimo laikas: (+20 °C)	15 - 30 min., ant įgeriančio pagrindo, apie 60 min., ant neįgeriančio pagrindo mažiausiai 12 val., ant kalcio sulfato pagrindo, prieš plytelių klijavimą
Tinkamumas šildomam pagrindui:	tinka
EMICODE:	EC1
GISCODE:	D 1 (dispersija be tirpiklių)
Pakuotė:	indai po 8 kg
Laikymas:	apie 12 mėn, originalioje neatidarytoje pakuotėje, vėsiai. Saugoti nuo šalčio. Atidarytą pakuotę sandariai uždaryti ir kuo greičiau sunaudoti.

01/2022

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.