ARDEX P 51

Gruntas (koncentratas)

- Įgeriantiems ir neįgeriantiems pagrindams, grindims, sienoms bei luboms
- Universalus, patikimas gruntas
- Be tirpiklių

Paskirtis:
Patalpų vidui. Grindims, sienoms ir luboms.

Sukibimo užtikrinimas ir porų užvėrimas. Atstumia drėgmę.

Birių paviršių, dulkių surišimas. Gruntavimas prieš glaistymą ir išlyginamųjų mišinių naudojimą ant kalcio sulfato, cementinių ir kitų pagrindų.

Sukibimo užtikrinimas ant tankių ir glotnių betono grindų, modifikuotų kalcio sulfato sluoksnių, akmens, plytelių ir plokščių dangos prieš naudojant glaistus ir plonasluoksnius plytelių klijus.

Sukibimo užtikrinimas ant seno pagrindo su glaistymo masių ir klijų liučiais.

Porų užvėrimas ant betoninių grindų ir cementinių sluoksnių:
- neleidžia susidaryti oro burbuliukams,
- sulaiko formavimo drėgmę naudojamuose glaistuose ir mišiniuose.

Sukibimo užtikrinimas ant glotnaus sutankinto betono, prieš naudojant gipsinius sienų ir lubų glaistus.

Gipsinių, kalcio sulfato ir medienos plokščių gruntavimas prieš plytelių ar plokščių klijavimą plonasluoksniais klijais.

Apsauginis sluoksnis nuo dulkių ant glaistų ir išlyginamųjų mišinių, kurie laikinai naudojami kaip galutinė danga.

Apibūdinimas:
Balta sintetinės dervos dispersija. Išdžiūvusi ženkliai slopina vandens įsiskverbimą.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be laisvųjų dalelių.

Naudojimas:
Pakuotė suplakama, ARDEX P 51 pilamas į švarų indą ir atskiedžiamas reikiamu kiekiu vandens. Gerai sumaišoma. Tolygiai tepama šepečiu, teptuku arba voleliu.

Tolimesnius darbus galima atlikti po išdžiūvimo, kai susidarys plona skaidri plėvelė.

Atkreipkite dėmesį:
Gruntuojant ant senų pagrindų ir siekiant užtikrinti tvirtą sukibimą su pagrindu bei išvengti papildomų išlaidų, įsitikinkite, kad glaistų ir klijų likučiai būtų sukibę su pagrindu, atlaikantys apkrovą ir netirptų vandenyje. Palikite gruntą džiūti per naktį ir įsitikinkite, kad jis visiškai sausas. Vandenyje tirpstančius, blogai sukibusius su pagrindu senų klijų ir glaistų likučius (pvz. sulfidų pagrindu) visiškai pašalinkite. Poliuretano, epoksidinės dervos ir bitumo pagrindo senų klijų likučiai gruntuojami su ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntu.

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX P 51

Gruntas (koncentratas)

Apžvalgos lentelė:
Šioje gruntų apžvalgos lentelėje pateikiamas gruntų naudojimas ir vėlesni glaistymo, lyginimo ar niveliavimo darbai su ARDEX asortimento produktais

Pagrindas	**Gruntas**	**Maišymo santykis** ARDEX P 51 : vanduo
Glotnus ir tankus: grindys iš betoninių elementų, ypač sutankinti cemento sluoksniai, modifikuoti kalcio sulfato sluoksniai, terrazzo, akmuo, plytelių ir plokščių danga, o taip pat senas pagrindas su glaistymo masių ir klijų likučiais, prieš naudojant glaistus ir plytelių klijus.	ARDEX P 51 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	1 : 0,5 - -
Neapdorotos betoninės grindys ir lubos.	ARDEX P 51 ARDEX P 4 READY	1 : 1 -
Porėti, didelio įgeriamumo cemento sluoksniai, o taip pat tarp glaistų ir išlyginamųjų mišinių.	ARDEX P 51	1 : 5
Įgeriantys, nušlifuoti kalcio sulfato sluoksniai.	ARDEX P 51	1 : 3
Glotnaus, sutankinto betono ir gelžbetonio sienos ir lubos, prieš gipsinius glaistus.	ARDEX P 51	1 : 3
Gipsinės plokštės ir gipsinis tinkas prieš glaistymą sienų glaistais arba klijavimą cementiniais plytelių klijais.	ARDEX P 51	1 : 3
Medžio drožlių plokštės, prieš naudojant glaistus, išlyginamuosius mišinius, klijuojant plyteles.	ARDEX P 51 ARDEX P 82	neskiestas -
Mastikos asfaltas, blogai nušlifuotas, senos asfalto grindys, magnezito grindys, sintetinės dangos, metalas, mediena, lakuoti paviršiai, prieš naudojant išlyginamuosius mišinius ir plytelių klijus.	ARDEX P 82	-

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Išeiga apie	**Komponentas A**	**Komponentas B**	**Išeiga**	**Sąlyga**
			300 g/m²	neskiestas
	1 dalis P 51	0,5 dalies vandens	200 g/m²	
	1 dalis P 51	1 dalis vandens	150 g/m²	
	1 dalis P 51	3 dalys vandens	50 g/m²	
	1 dalis P 51	5 dalys vandens	30 g/m²	

Produkto savybės	
Ženklinimas pagal GHS/CLP	nėra
Ženklinimas pagal ADR	nėra
Pakuotės:	indai po 1, 5, 10 ir 25 kg
Laikymas:	apie 12 mėn., neatidarytoje originalioje pakuotėje, vertikaliai. Saugoti nuo šalčio.

05/2025

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.