ARDEX P 82

Sintetinės dervos gruntas

- Labai glotniems ir neįgeriantiems pagrindams
- Greitai džiūsta
- Be tirpiklių
- Pakeičia neopreno gruntą

Paskirtis:
Patalpų vidui, grindims ir sienoms. Dviejų komponentų gruntas glotniems ir neįgeriantiems pagrindams:

- grindims iš betono elementų,
- labai sutankintiems cemento sluoksniams,
- grindų asfaltui,
- anhidrito sluoksniams,
- magnezitui,
- medžio drožlių plokštėms,
- fanerai,
- medinėms lentoms,
- plytelių ir plokščių dangoms,
- klinkeriui,
- terrazzo,
- smiltainiui,
- metalui,
- dažytiems, lakuotiems, alyvuotiems paviršiams,
- sintetinėms dangoms ir kitiems panašiems pagrindams.

Prieš glaistus, išlyginamuosius mišinius ir plonasluoksnius plytelių klijus.

Apibūdinimas:
Be tirpiklių, reaktyvi, dviejų komponentų sintetinės dervos dispersija, kurią sudaro:

- ARDEX P 82, komponentas A, šviesiai raudona dalis,
- ARDEX P 82, komponentas B, balta sudedamoji dalis.

Abu komponentus sumaišius santykiu 1:1 susidaro šviesiai raudonos spalvos ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntas.

Tankis: maždaug 1,0 kg/l; pH vertė: apie 11.

Dėl reakcijos ir džiūvimo, susiformuoja lipni plėvelė, kuri kaip sujungimo tiltas veiksminga ant visų lygių ir tankių pagrindų.

Naudojimas:
Komponentai A ir B maišomi tarpusavyje santykiu 1:1 pagal tūrį arba svorį, kol susidarys tolygios šviesiai raudonos spalvos gruntas, kurį prie +20° C temperatūros, reikia sunaudoti per maždaug 60 min.

ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntas teptuku, voleliu, kempine ar lygia gumine mentele plonai tepamas ant sauso ir neturinčio nesukibusių dalelių pagrindo. Tepimo savybėms pagerinti galima pridėti iki 5 % vandens.

Išlyginamuosius mišinius, glaistus ar klijus galima naudoti kai gruntas išdžiūsta ir susiformuoja skaidri, lipni plėvelė - maždaug po 1 valandos, bet ne vėliau kaip po 48 valandų.

Džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir patalpos vėdinimo. Žemesnė temperatūra ir didelis drėgnumas gali prailginti grunto džiūvimo laiką.

ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntas sudaro gerą sukibimo tiltą ant visų lygių ir tankių pagrindų, kurie turi būti tvirti, sausi, be vaško, tepalų, riebalų, dulkių ir kitokių teršalų bei laisvųjų dalelių.

Tolimesnius darbus ant grunto reikia atlikti ne vėliau kaip po 2 parų. Maišymo indus ir įrankius iš karto po panaudojimo galima nuplauti vandeniu. Reikia vengti kontakto su oda

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Išeiga:	(priklausomai nuo pagrindo ir naudojamo įrankio) apie 100 - 200 g/m²
Pakuotės:	indai 3+3 kg (komponentai A ir B) viso 6 kg indai 1+1 kg (komponentai A ir B) viso 2 kg
GISCODE:	RE 1 (be tirpiklių)
Laikymas:	apie 12 mėn, originalioje neatidarytoje pakuotėje, vėsiai. Saugoti nuo šalčio.

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.