ARDEX R 4 RAPID

Universalus glaistas greitiems remonto darbams

- ARDURAPID savybės - greitas hidraulinis kietėjimas ir pilna vandens kristalizacija
- Dažymas ar kita danga po 45 - 60 min.
- Su galutinio glaisto savybėmis (sluoksnio storis „nuo 0“)
- Naudojamas ant beveik visų pagrindų be grunto
- Sienoms, luboms ir grindims patalpų viduje

Paskirtis:

Patalpų vidui, sienoms, luboms ir grindims:

- sienų, lubų ir grindų lyginimui ir galutiniam glaistymui prieš dažymą, tapetų klijavimą, dispersinius tinkus bei kitas grindų ir sienų dangas. Galima naudoti ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų.
- trūkių, dryžių, gilių ertmių ir kitų pažeidimų užpildymui,
- siūlų tarp statybinių plokščių (pvz., gipskartonio) užvėrimui,
- nelygumų ir įvairių pažeidimų užglaistymui ant grindų cementinių ir andidrito mišinių,
- metalinių profilių, glaistymo kampų ir panašių elementų montavimo darbams,
- greitiems remonto darbams.

Apibūdinimas:

Balti milteliai su specialiais cementais ir lengvai disperguojančiais sintetiniais bei labai smulkiais užpildais.

Sumaišius su vandeniu susidaro stabilus skiedinys, kurį reikia sunaudoti per 15 min. Dėl hidratacijos ir džiūvimo sukietėja po 30-45 min. Dažymas ir kita danga galima po 45 min. ant įgeriančių, ir po 60 min. ant neįgeriančių pagrindų.

Naudojimas:

Į švarų indą pripilama skaidraus, šalto vandens ir intensyviai maišant, beriama tiek miltelių, kol susidarys elastingas, vienalytis skiedinys be gumulų.

Sumaišomas toks medžiagos kiekis, kuris bus sunaudotas per 15 min.

1 kg ARDEX R 4 RAPID išmaišyti reikia apie 0,4 l vandens.

Su skiediniu prie +18 °C – +20 °C temperatūros galima dirbti apie 15 min. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina darbo su mišiniu laiką.

Ant neįgeriančio pagrindo reikalingas mažiausiai 1 mm storio sluoksnis. Papildomai glaistyti galima iškarto po sukietėjimo.

Kilus abejonėms atlikite bandymus.

ARDEX R 4 RAPID galima naudoti prie aukštesnės negu +5°C temperatūros.

Praktinis patarimas:

ARDEX R 4 RAPID sluoksnio šlifavimui, rekomenduojama naudoti 180 - 240 grudėtumo FESTOOL arba MIRKA šlifavimo įrangą.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą ir be laisvųjų dalelių. ARDEX R 4 RAPID praktiškai neatskiriamai sukimba be grunto su beveik visais įmanomais pagrindais. Senas, silpai sukibusias ir nesusirišusias dangas reikia pašalinti.

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission
RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1
ARDURAPID

ARDEX R 4 RAPID

Universalus glaistas greitiems remonto darbams

Pagrindas	Be grunto	Gruntuojama
Akytasis betonas	•	
Betonas	•	
Plytų mūras	•	
Gipso plokštės	•	
Kalkakmenis	•	
Gipsiniai glaistai	•	
Gipso kartonas	•	
Cemento plokštės	•	
OSB plokštės DIN EN 300	•	
Medžio dr. plokštės P4 - P7	•	
Plytelių danga	•	
Natūralus akmuo	•	
Akriliniai ir alkidiniai dažai	•	
Dekoratyvinis tinkas	•	
Sukibęs dispersijos kleisteris	•	
Plaunami dispersiniai dažai	•	
Latekso dažai	•	
Mineraliniai fasadų tinkai	•	
Kalkių cemento tinkai (MG 2)	•	
Cementiniai tinkai (MG 3)	•	
Gipsiniai tinkai (MG 4)	•	
Sintetinės dervos tinkai	•	

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis:	0,4 l vandens : 1 kg miltelių 1 tūrio dalis vandens : 2 t.d. miltelių
Miltelių svoris:	apie 0,85 kg/l
Skiedinio svoris:	apie 1,5 kg/l
Išeiga:	apie 1,1 kg miltelių m²/mm
Darbo laikas (+20°C) :	apie 15 min.
pH vertė:	apie 11,5
Dažymas, kita danga:	po 45 - 60 min.
Tinkamumas šild. pagr.:	tinka
Atsparumas kėdžių rat.:	atsparus
Atsparumas gniuždymui: (DIN 1164)	po 1 paros apie 11 N/mm² po 7 parų apie 15 N/mm² po 28 parų apie 20 N/mm²
Atsparumas lenkimui: (DIN 1164)	po 1 paros apie 2,5 N/mm² po 7 parų apie 3,5 N/mm² po 28 parų apie 5,5 N/mm²
EMICODE:	EC1 PLUS R
Pakuotė:	indai po 2½ kg
Laikymas:	apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje
MAL-kodas:	00-4 (1993)

06/2023

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.