ARDEX A 828 COMFORT

Palengvintas glaistas

- Glaistomas arba tepamas voleliu
- Nekintanti konsistencija per visą darbo laiką
- Lengvas tolesnis apdirbimas ir šlifavimas
- Sluoksnio storis „nuo 0“ iki reikiamo
- Lengvai sumaišomas, net ir dideliais kiekiais
- Labai ekonomiškas

Paskirtis:
Patalpų vidui, sienoms ir luboms.

- Sienų ir lubų lyginimui ir glaistymui.
- Gipso kartono ir gipso plaušo plokščių siūlėms.
- Q 1 - Q 4 paviršių paruošimo lygiams ant gipso kartono ir gipso pluošto plokščių, pagal Vokietijos ir Europos gipso plokščių gamintojų asociacijos biuletenį Nr. 2.
- Ant daugelio pagrindų galima naudoti be grunto (įskaitant dispersinius ar latekso dažus ir betoną).

Apibūdinimas:
Baltos spalvos milteliai gipso ir sintetinių medžiagų pagrindu su lengvaisiais užpildais.

ARDEX A 828 COMFORT greitai sumaišomas, lengvai naudojamas, gerai užpildo, nesuslūgsta ir išlieka stabilios konsistencijos per visą darbo su skiediniu laiką.

ARDEX A 828 COMFORT sluoksnis atviras difuzijai ir yra optimalus paviršius dažymui, tapetų klijavimui ar paviršių dizainui.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi būti neslidus, sausas, tvirtas, be dulkių, laisvųjų dalelių, nešvarumų ir sukibimui trukdančių medžiagų.

ARDEX A 828 COMFORT puikiai sukimba su emulsiniais, latekso dažais, betonu ir kitais pagrindais.

Pagrindas	Be grunto	Gruntuojama
Akytasis betonas	•	
Betonas	•	
Plytų mūras	•	
Gipso plokštės	•	
Kalkakmenis	•	
Gipsiniai glaistai	•	
Gipso kartonas ir gipso plaušo plokštės	•	
Cemento plaušo plokštės	•	
OSB plokštės DIN EN 300		ARDEX P 82
Medžio dr. plokštės P4 - P7		ARDEX P 51 ARDEX P 82
Plytelių danga		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Natūralus akmuo		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Akriliniai ir alkidiniai dažai		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Plaunami dispersiniai dažai	•	
Latekso dažai	•	
Mineraliniai tinkai	•	
Kalkių cemento tinkai (MG 2)	•	
Cementiniai tinkai (MG 3)	•	
Gipsiniai tinkai (MG 4)	•	

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Nedeganti statybinė medžiaga, A 1 klasė pagal EN 13501, 1 dalį

ARDEX A 828 COMFORT

Palengvintas glaistas

Naudojimas:
12,5 kg ARDEX A 828 COMFORT miltelių sumaišyti reikia apie 9 l vandens. Didesnių kiekių (12,5 kg) maišymui reikomenduojame naudoti pakankamos galios maišytuvą (pvz., Collomix 152).

Užmaišius reikia palaukti apie 1 min., po to dar kartą permaišyti. Pastos tirštumo skiedinį reikia sunaudoti per maždaug 60 minučių. Skiedinio konsistencija išlieka nepakitusi viso darbo laiko metu, todėl skiedinys lengvai tepamas ir glaistomas ant viso paviršiaus.

Glaisto sluoksniui sustingus, galima atlikti tolesnį apdorojimą lengvu spaudimu su lyginimo mentele ir taip išvengti paviršiaus šlifavimo.

Naudojimas voleliu:
Tepant voleliu,12,5 kg ARDEX A 828 COMFORT miltelių sumaišyti reikia apie 9,5 l vandens. Skiedinys sumaišomas, kaip aprašyta aukščiau. Po 1-3 minučių dar kartą permaišoma. Ant pagrindo tepama kryžmiškai su 21 mm plauko ilgio nailono arba glaistų voleliu.

ARDEX A 828 COMFORT galima naudoti prie ne žemesnės negu +5°C temperatūros. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina darbo su skiediniu laiką.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis apie:	**Komponentas A** 9 l vandens	**KomponentasB** 12,5 kg miltelių
Išeiga apie:	**Išeiga** 0,7 kg miltelių į m²/mm	
Išeiga kokybės lygiams* apie:	**Išeiga** 0,2 kg/m² 0,1 kg/m² 0,1 kg/m² 0,7 kg/m²	Kokybės lygis* Q1 Q2 ant Q1 Q3 ant Q2 Q4, viso paviršiaus dengimas mm
Miltelių svoris apie:	0,75 kg/l	
Šviežio skiedinio svoris apie:	1,20 kg/l	
Produkto klasifikacija:	**glaistas siūlėms be armavimo juostų EN 13963:4B**	
Naudojimo ypatybės		
Darbo laikas (prie +20°C) apie:	60 min.	
Dažymas, klijavimo darbai	po išdžiūvimo	
Produkto ypatybės		
pH-vertė apie:	8	
EMICODE	EC 1 PLUS = labai mažai emisijų PLUS	
GISCODE	CP1 = kalcio sulfato pagrindu pagamintas glaistas, kuriam nereikia ženklinimo	
Pakuotės:	maišai po 12,5 kg neto	
Laikymas:	apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje	

*pagal Vokietijos ir Europos gipso plokščių gamintojų asociacijos biuletenį Nr. 2.

CE
0432

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
19

32587
EN 13963:2005/AC:2006
ARDEX A 828 COMFORT
Setting tapeless jointing compound
EN 13963:4B

Fire class:	A1
Flexural strength:	> 400 N
Release of dangerous substances:	See material safety data sheet

08/2024

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.