ARDEX A 950

Sienų remontinis mišinys

- Greitai džiūsta, ARDURAPID savybės - bet koks sluosnis sausas po paros
- Sienoms, luboms ir grindims (po plytelių danga)
- Be vidinės įtampos net ir esant labai storiems sluoksniams
- Ypač didelė užpildymo geba
- Lengvai naudojamas ir apdirbamas (glotninamas ir pan.)
- Didelė išeiga dėl lengvojo užpildo, grūdelio dydis iki 1 mm

Paskirtis:
Patalpų vidui, sienoms, luboms ir grindims.

- Sienų ir lubų paviršių lyginimui, koregavimui ir glaistymui, didelių įdubimų, ertmių ir ištrupėjimų užpildymui prieš plytelių klijavimą ar kitą dangą.
- Gipso kartono ir kitų statybinių plokščių klijavimui.
- Sienų ir grindų išlyginimui.
- ARDEX S 1-K hidroizoliaciją galima įrengti po maždaug 2 val.
- Greitam pagrindo paruošimui prieš PANDOMO Wall įrengimą.

Apibūdinimas:
Pilkos spalvos milteliai iš specialių cementų, sintetinių medžiagų bei rinktinių lengvųjų užpildų. Milteliai maišomi su vandeniu tol, kol gaunamas plastiškas skiedinys, kuris gali būti glaistomas storais ar plonais sluoksniais. Sukietėja maždaug po 60 minučių. Skiedinys neturi vidinės įtampos (nesitraukia ir netrūkinėja), po išdžiūvimo yra atviras difuzijai.

Naudojimas:
Į švarų indą pripilama vandens ir intensyviai maišant, beriama tiek miltelių, kol susidarys klampus, elastingas, vienalytis skiedinys be gumulų. Po 1 - 3 min. dar kartą permaišoma. Sumaišomas toks medžiagos kiekis, kurį galima sunaudoti per 30 - 40 min.

20 kg ARDEX A 950 išmaišyti reikia apie 6,2 l vandens (sienoms ir luboms) arba 7 l (grindims).

Su skiediniu prie +20 °C temperatūros galima dirbti 30 - 40 min. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina darbo su mišiniu laiką.

ARDEX A 950 iš karto galima tepti norimo storio sluoksniu. Papildomas glaistymas ar paviršiaus sudrėkinimas ir glotninimas plieninе mentele galimi po maždaug 60 minučių, kai skiedinys pakankamai sukietėja. Esant aukštoms temperatūroms sukietėjimo trukmė trumpėja, o esant žemoms – ilgėja.

Bet kokio storio ARDEX A 950 sluoksnis esant normaliai temperatūrai gali būti dažomas, klijuojamas tapetais ar dengiamas natūralaus akmens danga po maždaug 24 val., plyteles galima klijuoti po maždaug 2 – 3 val.

Remonto metu glaistant atskiras vietas reikia atsižvelgti į pagrindo įgeriamumą ir šarmingumą. Neutraliam, baltos spalvos paviršiui gauti, išdžiūvęs ARDEX A 950 sluoksnis, gali būti dengiamas su ARDEX A 828, A 826 ar W 820 gipsiniais glaistais.

Kilus abejonėms atlikite bandymus.

ARDEX A 950 galima naudoti prie aukštesnės negu +5°C temperatūros.

Sluoksnio storis ant grindų:

Grindų pagrindas	ARDEX A 950 sluoksnis
Kalcio sulfato sluoksniai	iki 15 mm
Plytelių danga/Terrazzo	iki 30 mm
Betonas	iki 30 mm
Smėlbetonis	iki 30 mm
Medžio plokštės	iki 15 mm
Sausieji grindų elementai	iki 15 mm

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, kibus, nuo jo nuvalytos dulkės ir kitos laisvosios dalelės. Tapetai, silpnai prilipę paviršiai bei laisvi tinko likučiai turi būti pašalinti.

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

ARDURAPID

ARDEX A 950

Sienų remontinis mišinys

Pagrindas	Be grunto	Gruntuojama
Akytasis betonas		ARDEX P 51
Betonas		ARDEX P 51
Plytų mūras	•	
Gipso plokštės		ARDEX P 51
Kalkakmenis	•	
Gipsiniai glaistai		ARDEX P 51
Gipso kartonas	•	
Cemento plokštės	•	
OSB plokštės DIN EN 300		ARDEX P 82
Medžio dr. plokštės P4 - P7		ARDEX P 51
Plytelių danga		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Natūralus akmuo		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Akriliniai ir alkidiniai dažai		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Plaunami dispersiniai dažai		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Latekso dažai		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Mineraliniai fasadų tinkai	•	
Kalkių cemento tinkai (MG 2)	•	
Cementiniai tinkai (MG 3)	•	
Gipsiniai tinkai (MG 4)		ARDEX P 4
Sintetinės dervos tinkai		ARDEX P 4 ARDEX P 82

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis: sienoms	apie 6,2 l vandens : 20 kg miltelių 1 tūrio dalis vandens : 3 t.d. miltelių
Maišymo santykis: grindims	apie 7,0 l vandens : 20 kg miltelių 1 tūrio dalis vandens : 3 t.d. miltelių
Miltelių svoris:	apie 1,1 kg/l
Skiedinio svoris:	apie 1,4 kg/l
Išeiga:	apie 1,1 kg miltelių m²/mm
Darbo laikas (+20°C) :	apie 30-40 min.
pH vertė:	apie 12, sukietėjusio mišinio - apie 10
Dažymas, kita danga:	po 1 paros (mažiausiai 16 val.)
Plytelių klijavimas:	po 2-3 val.
Tinkamumas šild. pagr.:	tinka
Atsparumas gniuždymui: (DIN 1164)	po 1 paros apie 6 N/mm² po 7 parų apie 11 N/mm² po 28 parų apie 14 N/mm²
Atsparumas lenkimui: (DIN 1164)	po 1 paros apie 2 N/mm² po 7 parų apie 3 N/mm² po 28 parų apie 4 N/mm²
EMICODE:	EC1 PLUS R
Pakuotė:	maišai po 20 kg
Laikymas:	apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje
MAL-kodas:	00-4 (1993)

CE

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13

56171
EN 13813:2002
ARDEX A 950
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C12-F3; Polymer-modified

Reaction to fire:	E
Reliase of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapour permeability:	NPD
Compressive strength:	C12
Flexular strength:	F3
Wear resistance according to BCA:	NPD
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD

06/2023

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.