# ARDEX RF

## Paruoštas glaistas

- Elastingas
- Šlifuojamas
- Dažomas
- Iki 12 mm storio per vieną darbo etapą
- Nesusitraukia
- Be tirpiklių

**Paskirtis:**
Patalpų vidui ir išorei, sienoms bei luboms.

Paruoštas naudoti, elastingas, šlifuojamas ir dažomas glaistas tūtelėje. Skirtas:

- trūkių, dryžių remontui, skylių užpildymui,
- mažai judančių siūlių (pvz., ant grindjuosčių, langų ir durų rėmų) užpildymui,
- jungtims tarp sienų ir lubų gipskartonio konstrukcijose.

ARDEX RF galima naudoti ant medienos, betono, tinko, mūro, gipskartonio ir kt. pagrindų.

**Apibūdinimas:**
Paruoštas naudoti, vieno komponento, lengvo užpildo glaistas. Akrilo dispersijos pagrindu, be tirpiklių.

**Naudojimas:**
Skylės ir pažeidimai iki 12 mm gali būti užpildyti per vieną darbo etapą, tiesiai iš tūtos, atitinkamai nupjovus antgalį, įprasto išspaudimo švirkšto pagalba. Jeigu reikia, po 1 - 2 val. džiūvimo galimi papildomi užpildo sluoksniai. Priklausomai nuo sluoksnio storio, ARDEX RF gali būti šlifuojamas po 3 - 48 valandų. Dažyti ar dengti danga galima tik glaistui išdžiuvus.

Šlapiose patalpose arba lauke, išdžiuvęs ARDEX RF sluoksnis turi būti apsaugotas nuo drėgmės tinkama dažų sistema.

Kilus abejonėms atlikite bandymus.

**Pagrindo paruošimas:**
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be dulkių, teršalų ir laisvųjų dalelių.

| Pagrindas | Be grunto | Gruntuojama |
|---|---|---|
| Akytasis betonas | • | |
| Betonas | • | |
| Plytų mūras | • | |
| Gipso plokštės | • | |
| Kalkakmenis | • | |
| Gipsiniai glaistai | • | |
| Gipso kartonas | • | |
| Cemento plokštės | • | |
| OSB plokštės DIN EN 300 | • | |
| Medžio dr. plokštės P4 - P7 | • | |
| Plytelių danga | | ARDEX P 4<br>ARDEX P 82 |
| Natūralus akmuo | | ARDEX P 4<br>ARDEX P 82 |
| Akriliniai ir alkidiniai dažai | | ARDEX P 4<br>ARDEX P 82 |
| Dekoratyvinis tinkas | • | |
| Latekso dažai | • | |
| Mineraliniai fasadų tinkai | | ARDEX P 4<br>ARDEX P 82 |
| Kalkių cemento tinkai (MG 2) | • | |
| Cementiniai tinkai (MG 3) | • | |
| Gipsiniai tinkai (MG 4) | • | |
| Sintetinės dervos tinkai | | ARDEX P 4<br>ARDEX P 82 |

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission
RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

# ARDEX RF

## Paruoštas glaistas

**Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:**

| | |
|---|---|
| Tankis: (DIN EN ISO 2811-1) | 0,57 ±0,05 g/cm³ |
| Plėvelės susidarymas (+23°/50 % RH): | po maždaug 5 min. |
| Įsiskverbimas (DIN 51579 / 5 s): | 230 ±30 1/10 mm |
| Stabilumas (remiantis ASTM 2202): | ≤ 2 mm |
| Kietumas, Shore A (DIN 53505): | 50 ±6 |
| Kietėjimas (+23°/50 % RH): | apie 3 mm / para |
| Judesio kompens.: | iki 5 % |
| Grūdelio dydis: | <0,2 mm |
| Darbo temperatūra (glaisto ir pagrindo): | nuo +5°C iki +35°C |
| Atsparumas temperatūrai (sukietėjusio glaisto): | nuo -25°C iki +80°C |
| EMICODE: | EC1 PLUS |
| Pakuotė: | 310 ml tūtelė |
| Laikymas: | apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, saugoti nuo šalčio ir karščio. |

06/2023

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.