Techninis duomenų lapas

PANDOMO Kudo Protect

Vandens pagrindo 2K PU sandariklis

› Itin atsparus, negeltonuojantis, skaidrus, pusiau matinis
› Paprastas ir saugus naudojimas
› Atsparus vandeniui
› Silpno kvapo
› Labai ekonomiškas

Paskirtis:

Dvikomponentis, vandeninis, poliuretaninis sandariklis.
PANDOMO Kudo Protect pasižymi labai geromis išsilyginimo savybėmis ir užtikrina ypač didelę, ilgalaikę apsaugą.
Prikibę nešvarumai labai lengvai nuvalomi. Prašome laikytis PANDOMO valymo rekomendacijų!

Naudojimas:

Praėjus 12 valandų po paskutinio glaistymo su PANDOMO Kudo Design glaistu (Structure, Texture arba Smooth) atliekamas pirmasis padengimas PANDOMO Kudo Protect.

Komponentus A ir B supilti į maišymo kibirą ir mažiausiai 2 minutes maišyti elektriniu maišytuvu su spiraliniu maišikliu mažomis apsukomis (250 aps./min.) iki vientisos masės.

Pirmajam sluoksniui „PANDOMO Kudo Protect“ skiedžiamas su 20 % vandens, o visi vėlesni sluoksniai dengiami, skiedžiant ne daugiau kaip 10 % vandens. Vanduo įpilamas į iš anksto sumaišytą medžiagą iš A ir B komponentų ir tuomet dar maišoma mažiausiai 1 minutę.

Kad būtų išvengta maišymo klaidų, po sumaišymo medžiagą būtina perpilti į kitą indą ir dar kartą išmaišyti. „PANDOMO Kudo Protect“ supilkite į dažų vonelę ir nedelsiant, plonu sluoksniu, mikropluošto voleliu (9 mm plauko ilgis), tepkite ant paruošto pagrindo kryžminiais judesiais.

Reikia užtikrinti, kad visas plotas būtų padengtas tolygiai. Venkite balučių susidarymo ir nepadengtų vietų. Džiūvimo laikas tarp sluoksnių yra mažiausiai 2–3 valandos. (Esant žemesnei temperatūrai tarp +5 ir +10 °C džiūvimo laikas pailgėja iki mažiausiai 4–6 val.). Būtina užtikrinti pakankamą vėdinimą ir oro judėjimą. Naudojant naujus volelius reikia pasirūpinti, kad prieš darbą būtų pašalinti visi atsilaisvinę plaušeliai. Oro judėjimas ir cirkuliacija pagreitina džiūvimą. Negalima naudoti šildytuvų su ventiliatoriumi ar kitos terminės džiovinimo pagalbos.

Atsparumas šviesai:
„PANDOMO Protect“ veikiant UV spinduliuotei pasižymi tik nedidele geltonavimo tendencija.

Svarbu:

Duše ir kitose drėgnose zonose paviršiai turi būti tris kartus užsandarinti PANDOMO Kudo Protect. Už dušo ir drėgnų zonų ribų pakanka dviejų sluoksnių PANDOMO Kudo Protect.

Pastaba:

PANDOMO Kudo glaistymo mišiniai prieš sandarinimo sluoksnio dengimą turi būti visiškai sausi ir be šlifavimo dulkių. Pagrindą galima nuvalyti drėgna medvilnine šluoste, kad būtų pašalintos paskutinės dulkių dalelės. Sumaišytą medžiagą būtina naudoti iškart po sumaišymo.

Dengiami plotai turi būti tik tokio dydžio, kad juos būtų galima užbaigti per darbui skirtą laiką. Aukštesnė temperatūra sutrumpina darbo laiką. Nenaudoti esant žemesnei nei +5° C temperatūrai. Ideali darbo temperatūra yra nuo +15°C iki +35°C.

Nurodytos vertės yra tipiniai rezultatai, išmatuoti laboratorijoje esant +20°C. Faktinės vietoje esančios savybės gali skirtis nuo nurodytų verčių. Dengimo metu reikia vengti tiesioginių saulės

PANDOMO Kudo Protect

Vandens pagrindo 2K PU sandariklis

spindulių. Darbų metu grindų šildymas turi būti išjungtas. Būtina užtikrinti, kad visas plotas būtų sandarinamas tolygiai. Vietas, kurių sandarinti nereikia, apsaugokite tinkama lipnia juosta / dengiamąja medžiaga ir nuimkite dar tą pačią dieną, po dangos įrengimo.

Ant dangos, po maždaug 1 dienos galima atsargiai vaikščioti. Atkreipkite dėmesį, kad tuo metu sandarinimo danga dar nėra visiškai sukietėjusi, todėl ant sandarintų paviršių negalima statyti baldų ar kitų daiktų. Po 7 dienų sandarintos dangos gali būti pilnai apkraunamos (priklauso nuo klimato sąlygų). Jei reikalingi tolesni remonto darbai, sandarintus paviršius galima dengti garams laidžia apsaugine danga ne anksčiau kaip po 48 valandų. PANDOMO Kudo Protect sandarintų paviršių negalima valyti alkoholio turinčiais, taip pat rūgštiniais ar šarminiais valikliais. Naudojami valikliai turėtų būti pH neutralūs.

Saugos ir utilizavimo nurodymai:
Komponentas A:
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Sudėtyje yra 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, taip pat 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius. Talpą ir turinį utilizuoti sukietėjusios būklės, laikantis galiojančių vietos / regiono / nacionalinių / tarptautinių teisės aktų. Tik profesionaliems naudotojams.

Komponentas B:
Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga įkvėpus. Gali dirginti kvėpavimo takus.

Kenksminga vandens organizmams, su ilgalaikiu poveikiu. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti dulkių įkvėpimo. Vengti patekimo į aplinką. Dėvėti akių apsaugą ir apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba nusiprausti po dušu. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti. Jei atsiranda odos sudirginimas ar bėrimas: kreiptis į gydytoją / gauti medicininę pagalbą. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją / gauti medicininę pagalbą. Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. Talpą ir turinį utilizuoti sukietėjusios būklės, laikantis galiojančių vietos / regiono / nacionalinių / tarptautinių teisės aktų.

Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. prieš pramoninį ar profesinį naudojimą privaloma atlikti tinkamus mokymus. Tik profesionaliems naudotojams.

Papildoma informacija:

Valymas ir utilizavimas:
Darbo įrankius po naudojimo būtina kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.
Jau sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai. Utilizavimo nurodymai pateikti saugos duomenų lape.

Priežiūra:
Valymui ir priežiūrai vadovaukitės PANDOMO valymo instrukcija.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartą

Maišymo santykis, apytiksliai	Komponentas A 10 dalių	Komponentas B 1 dalis
Medžiagų sąnaudos	1 sluoksnis: apie 50 g/m², kiekvienas kitas sluoksnis: apie 40 g/m² Skiedimas vandeniu: 1 sluoksnis: 15–20 %, vėlesni sluoksniai – neskiedžiami	
Tankis	Tankis 1,05 kg/l	
Apdorojimo temperatūra	+5 °C iki +35 °C	
Kietėjimo trukmė: apie	7 dienos	

Techninių duomenų lapas

PANDOMO Kudo Protect

Vandens pagrindo 2K PU sandariklis

Naudojimo savybės	
Apdorojimo laikas, apie	90 min.
Galima vaikščioti po, maždaug	1 d.
Džiūvimo laikas	Laikas 2–3 val.
Produkto informacija	
Ženklinimas pagal GHS/CLP	GHS07 „dirginantis“, signalinis žodis: Dėmesio
Ženklinimas pagal ADR	nėra
EMICODE	EC 1 PLUS = itin mažos emisijos PLUS
GISCODE	RU1 = poliuretano klojimo medžiagos be tirpiklių
Pakuotė	2,75 l (2K pakuotė, sudaryta iš komponento A: 2,5 l kibiras ir komponento B: 0,25 l metalinė skardinė)
Laikymas	Laikyti sausose patalpose, esant +5°C–30°C ir maks. 80% santyk. drėgmei; originaliai sandarioje pakuotėje tinkama laikyti apie 12 mėn. Saugoti nuo šalčio.

ARDEX SKANDINAVIA A/S

+37061737324
+37068467666
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas, turintis sertifikuotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą pagal DIN EN ISO 9001/14001

Garantuojame nepriekaištingą mūsų gaminių kokybę. Mūsų naudojimo rekomendacijos parengtos remiantis bandymais ir praktine patirtimi, tačiau jos tėra bendro pobūdžio nurodymai be konkrečių savybių garantijos, nes neturime įtakos statybvietės sąlygoms ir darbų atlikimui. Šaliai būdingi reglamentai, pagrįsti regioniniais standartais, statybos taisyklėmis, taikymo ar pramonės gairėmis, gali lemti konkretesnes naudojimo rekomendacijas.