pandomo
AN ARDEX BRAND

Techninių duomenų lapas

PANDOMO Kudo Primer

Sisteminis gruntas

› Paruoštas naudoti
› Itin mažos emisijos pagal EMICODE EC 1 PLUS

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Paskirtis:

Skirta vidaus darbams.
- Sisteminė grunto danga po PANDOMO Kudo Guard ir po PANDOMO Kudo glaistais
- Gruntavimui ant itin įgeriančių pagrindų

Tipas:

Balta akrilato dispersija be tirpiklių

Pagrindai:

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus – be dulkių, nešvarumų bei kitų sukibimą mažinančių medžiagų.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus – be dulkių, nešvarumų bei kitų sukibimą mažinančių medžiagų.

Naudojimas:

PANDOMO Kudo Primer tolygiai dengiamas 9 mm trumpo plauko voleliu arba tinkamu teptuku; reikia vengti putojimo ir balučių susidarymo. PANDOMO Kudo Primer džiūvimo laikas – 1–2 val. (Esant žemesnei temperatūrai, nuo +5 iki +10 °C, džiūvimas pailgėja iki maždaug 2–4 val.).

Svarbu:

PANDOMO Kudo Primer naudoti esant aukštesnei nei +5 °C temperatūrai. Optimali darbo temperatūra – nuo +10 °C iki +25 °C.

Pastaba:

Saugos ir atliekų tvarkymo nurodymai:
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje yra 2-metil-2H-izotiazol-3-onas, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alergines reakcijas. Tik profesionaliems naudotojams. Saugos duomenų lapas pateikiamas interneto svetainėje ir gavus užklausą.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartą

Išeiga apie	Išeiga 50 g/m²

open your space

Techninių duomenų lapas

PANDOMO Kudo Primer

Sisteminis gruntas

Darbinė temperatūra	+5 °C iki +35 °C
Naudojimo savybės	
Tinka dengti po maždaug	
Džiūvimo trukmė apie	Laikas 1–2 val.
Produkto informacija	
Ženklinimas pagal GHS/CLP	nėra
Ženklinimas pagal ADR	nėra

EMICODE	EC 1 PLUS = itin mažos emisijos PLUS
GISCODE	D1 = tirpiklių neturinčios dispersinės medžiagos
Pakuotė	1 l butelis ir 10 l kanistras
Sandėliavimas	Ne žemesnėje nei 0 °C temperatūroje; originalioje, sandariai uždarytoje taroje apie 12 mėn.

ARDEX SKANDINAVIA A/S

+37061737324
+37068467666
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas, turintis sertifikuotą QM/UM sistemą pagal DIN EN ISO 9001/14001

Garantuojame nepriekaištingą mūsų gaminių kokybę. Mūsų naudojimo rekomendacijos parengtos remiantis bandymais ir praktine patirtimi, tačiau jos yra tik bendro pobūdžio nurodymai be savybių garantijos, nes neturime įtakos statybvietės sąlygoms ir darbų atlikimui. Šaliai būdingi reglamentai, paremti regioniniais standartais, statybos taisyklėmis, darbų atlikimo ar pramonės gairėmis, gali lemti konkrečias naudojimo rekomendacijas.